

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Brandriegel.roc

Steinwolle Brandriegel



Anwendungsbereiche

Steinwolle-Brandriegel mit spezieller Faserausrichtung für verputzte Aussenwärmesysteme aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten.

Eigenschaften

- Mineralisch
- RF1 nicht brennbar
- Alkalibeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000144404	2000144406	2000144407	2000144408	2000144409
Verpackung					
Menge pro Einheit	9 lfm./EH	6 lfm./EH			
Einheit pro Palette	9 Stk./EH	6 Stk./EH			
Länge	100 cm				
Breite	20 cm				
Dämmdicke	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Brandverhalten	A1				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 1				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK EN 13162				
Rohdichte im Mittel	80 kg/m ³				

Artikelnummer	2000144411	2000146737	2000154445	2000578017	2000578018
Verpackung					
Menge pro Einheit	6 lfm./EH		3 lfm./EH		
Einheit pro Palette	6 Stk./EH		3 Stk./EH		

Brandriegel.roc

Steinwolle Brandriegel

Artikelnummer	2000144411	2000146737	2000154445	2000578017	2000578018
Länge	100 cm				
Breite	20 cm				
Dämmdicke	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Brandverhalten	A1				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 1				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK EN 13162				
Rohdichte im Mittel	80 kg/m ³				

Artikelnummer	2000578019
Verpackung	
Menge pro Einheit	3 lfm./EH
Einheit pro Palette	3 Stk./EH
Länge	100 cm
Breite	20 cm
Dämmdicke	300 mm
Brandverhalten	A1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 1
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK EN 13162
Rohdichte im Mittel	80 kg/m ³

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Fachinformation «FIXITherm Wärmedämmverbund-System WDV» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Brandriegel.roc

Steinwolle Brandriegel