

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

SUPER MULTI 103

Plytelių klijai



Paskirtis

Skirti klijuoti keraminėms plytelėms ir akmens masės plokštėms ant mūro, tinko, betono pagrindų (tinka apšildomoms grindims), gipso-kartono, taip pat naudojama kaip universali statybinė medžiaga lyginant ir glaistant paviršių (dengiant iki 3 mm storio sluoksniu). Terasoms, balkonams, fasado šiltinimo sistemose ant armuotų paviršių, vonioms, pirtims. Patalpų viduje ir išorėje ant stabilų paviršių.

Savybės

- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Technologiški
- C1TE klasė
- Sumažintas slydimas
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026370287	4779026371192
EAN	4779026370287	4779026371192
Pakuotė		
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.	10 kg/vnt.
Vienetai paletėje	42 vnt./Pal.	98 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,5 mm	
Spalva	Pilka	
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm	
Vandens poreikio kiekio vienetas	ca. 6,8 L/vnt.	
Pagrindo temperatūra	5-25 °C	

SUPER MULTI 103

Plytelių klijai

Sudėtis

- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas
- Mineraliniai užpildai

Naudojimo sąlygos

Tinkuojant aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Naudojimas

Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6,8 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5–10 min dar kartą permaišoma. Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2–3 valandas. Klijuojamąjį paviršių ištepkite klijais lygiąja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8–10 delno dydžio klijų taškai ant 1 m² pagrindo). Klijus tepkite ant tokios sienų ar grindų dalies, ant kurios per 20–30 min (esant +20 °C) spėtų priklijuoti plyteles. Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 24–48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 2,2 iki 3,8 kg klijų 1 m².

Sandėliavimas

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Geriausias iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir

rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.