

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX MULTIPOR 042

Mineraldämmplatte




Anwendungsbereiche

Faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten. Systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken sowie für Innenwanddämmung von Aussenwänden. Geeignet für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel). Bei Anwendung auf Holzkonstruktionen muss vorerst ein entsprechender Feuchteschutz aufgebracht werden.

Eigenschaften

- Nicht brennbar
- Ökologisch empfehlenswert

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148411	2000148412	2000148413	2000153332	2000153333
EAN	9003304429745	9003304429752	9003304429769	9003304429776	9003304429783
Verpackung					
Menge pro Einheit	1,685 m³/Pal.				1,5722 m³/Pal.
Einheit pro Palette	28,08 m²/Pal.	21,06 m²/Pal.	16,85 m²/Pal.	14,04 m²/Pal.	11,23 m²/Pal.
Breite	600 mm				
Höhe	390 mm				
Dämmdicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Brandverhalten	A1				
Wasseraufnahme	≤ 3 kg/m²*min0,5				
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/mK				
E-Modul	257 N/mm²				
Rohdichte im Mittel	ca. 90 kg/m³				
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,3 kJ/kg K				

Artikelnummer	2000571540	2000571541	2000153334
EAN	9003304429790	9003304429806	9003304429813
Verpackung			

RÖFIX MULTIPOR 042

Minerale Dämmplatte

Artikelnummer	2000571540	2000571541	2000153334
Menge pro Einheit	1,5728 m³/Pal.	1,5156 m³/Pal.	1,684 m³/Pal.
Einheit pro Palette	9,83 m²/Pal.	8,42 m²/Pal.	
Breite	600 mm		
Höhe	390 mm		
Dämmdicke	160 mm	180 mm	200 mm
Brandverhalten	A1		
Wasseraufnahme	≤ 3 kg/m²*min0,5		
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/mK		
E-Modul	257 N/mm²		
Rohdichte im Mittel	ca. 90 kg/m³		
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,3 kJ/kg K		

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr

für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.