

TEHNIČKI LIST

Creteo®Road CC 603

Malter za šahte




Područja primene

Visoko tečni, brzo fugujući malter R4 za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u civilnoj i visokogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca i fugni između okvira i konusa šahti ili obruča za poravnavanje nakon podizanja okvira šahti. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uslovima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Nije prikladno za korišćenje na velikim ploham > 1 m². Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Karakteristike

- Dobra obradivost
- Otporno na smrzavanje i so za posipanje
- Brzovezujući
- Visoka čvrstoća na pritisak i otpornost na savijanje
- Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
- Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
- Jednostavna ugradnja (samo zamešati sa vodom)
- Visoka otpornost na sulfate
- Otporno na vodu/reducirano skupljanje

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000952401
EAN	9003304508587
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Granulacija	0-0,25 mm
Potrošnja	oko 1650 kg/m ³
Pokrivenost u litrima	12,1 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	4,2 L/jed.
Prionjivost	≥ 2,5 MPa

Creteo®Road CC 603

Malter za šahte

Br. art.	2000952401
Čvrstoća na pritisak	≥ 20 MPa (1 h) ≥ 35 MPa (1 d) ≥ 55 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
E - modul	oko 24,9 GPa
Otpornost na temperaturne promene	2,0 MPa r4
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2000 kg/m ³
Debljina sloja	3-70 mm
Vreme obrade	16 min
Savet za vreme obrade	na temperaturi vazduha od 20 °C
Deo vode	0,21

Sastav

- Klasirani pesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Aditivi

Podloga

Podloga mora da bude vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdelnih materija (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne sme da bude stajaće vode. Oplata mora da bude tesno priljubljena uz podlogu i usidrena.

Uputstva za ugradnju

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog vlaženja (kiše).

Ugradnja

Zamešati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definisanu količinu čiste vode i promešati rotirajućim mešačem. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme mešanja: oko 2-3 minuta. Malter mora da bude ugrađen bez šupljina u jednom radnom koraku. Za vremen ugradnje mora da se pazi na provetravanje. Ne mešati sa drugim materijalima.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Creteo®Road CC 603

Malter za šahte

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.