



Creteo®Road CC 603

Malter za šahte

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Visoko tečni, brzo fugujući malter R4 za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u civilnoj i visokogradnji. Posebno prikladan za salivanje poklopaca i fugni između okvira i konusa šahti ili obruča za poravnavanje nakon podizanja okvira šahti. Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uslovima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju. Nije prikladno za korišćenje na velikim plohama $> 1 \text{ m}^2$. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Karakteristike:**
- Dobra obradivost
 - Veoma tekuće
 - Otporno na smrzavanje i so za posipanje
 - Brzovezujući
 - Visoka čvrstoća na pritisak i otpornost na savijanje
 - Mogućnost ponovnog opterećenja nako oko 1h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
 - Moguća ugradnja bez vezivnog mosta
 - Jednostavna ugradnja (samo zamešati sa vodom)
 - Visoka otpornost na sulfate
 - Otporno na vodu/reducirano skupljanje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952401
Vrsta pakovanja	()
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,25 mm
Izdašnost u litrama	oko 12,1 l/jed.
Potrošnja	oko 1.650 kg/m ³
Potrebna količina vode	4,2 l/jed.
Debljina sloja	3 - 70 mm
Vreme obrade	oko 16 min
Preporuka za ugradnju	na temperaturi vazduha od 20 °C
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2.000 kg/m ³
Čvrstoća na pritisak (1 h)	≥ 20 MPa
Čvrstoća na pritisak (1 d)	≥ 35 MPa
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 55 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	oko 24,9 GPa
Sertifikat o ispitivanju	Laboratorijum za testiranje Hartl Ges.m.b.H. Testirano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditovana firma. Interna kontrola proizvodnje provodi se u sopstvenim laboratorijima u svakoj fabriči i njome osiguravamo jednak sastav proizvoda.
Prodiranje hlorida	≤ 0,05 %



Creteo®Road CC 603

Malter za šahte

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952401
Otpornost na temperaturne promene	R4/≥ 2,0 MPa
Deo vode	0,21

Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Aditivi • Klasirani pesak • Dodaci za poboljšanje obradivosti
Podloga:	<p>Podloga mora da bude vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdelnih materija (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne sme da bude stajaće vode.</p> <p>Oplata mora da bude tesno priljubljena uz podlogu i usidrena.</p>
Ugradnja:	<p>Zamešati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definisanu količinu čiste vode i pomešati rotirajućim mešaćem. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme mešanja: oko 2-3 minuta.</p> <p>Malter mora da bude ugrađen bez šupljina u jednom radnom koraku. Za vremen ugradnje mora da se pazi na provetrvanje.</p> <p>Ne mešati sa drugim materijalima.</p>
Upozorenja:	<p>Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.</p>
Uputstva za ugradnju:	<p>Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.</p> <p>Na temperaturi podloge, materijala i vazduha iznad 30°C skraćuje se vreme obradivosti.</p> <p>Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca) i naknadnog provlaživanja (kiše).</p>
Skladištenje:	<p>Čuvati na suvom mestu na drvenim paletama.</p> <p>Rok upotrebe 12 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.</p>
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>