

TECHNICKÝ LIST

EXTRA WEISS FARBE 012

Biela vnútorná farba



Oblasť použitia

Farba s vysokým stupňom belosti na báze vodnej disperzie akrylátovej živice určená do vnútorného prostredia. Je vhodná na rôzne druhy tenkovrstvových omietok, betón, vápenno-cementové, sadrové a iné minerálne podklady.

Vlastnosti

- Stupeň žltnutia: 0,6%
- Vysoká výdatnosť
- Ekologická
- Do vnútorného prostredia
- Výborná krycia schopnosť
- Paropriepustná
- biela

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000951510	2000955600
EAN	5907418025807	5907418028181
Balenie		
Množstvo v balení	5 L/balenie	15 L/balenie
Množstvo na paletu	80 kusov/paleta	33 kusov/paleta
Farba	biela	
Stupeň lesku	matná	
Spotreba	cca 0,085 L/m ² /náter	
Hustota	cca 1,6 g/cm ³	
Čas schnutia	cca 4 hod	

EXTRA WEISS FARBE 012

Biela vnútorná farba

Materiálové zloženie

- Minerálne plnivá
- Polymérna disperzia
- Titánová beloba
- Voda
- Aditíva

Podmienky spracovania

Pri teplote od +5 °C do +25 °C

Podklad

Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Betón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Príprava podkladu

V závislosti od druhu podkladu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUNDFARBE 021, príp. GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.

Príprava výrobku

riediť max. 20% vody

Pokyny k spracovaniu

Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

Spracovanie

Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.

Skladovanie

max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov. Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou

EXTRA WEISS FARBE 012

Biela vnútorná farba

vodou.