

## TEHNIČKI LIST

### ROFIX 665

Malter za popunjavanje



#### Područja primene

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova. Posebno za obnovu starih zgrada, crkava i istorijskih građevina sa aspektima zaštite spomenika. Za zidanje od pune cigle, mešovitog i prirodnog kamena.


#### Karakteristike

- Izvanredna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Br. art.	2000583197
EAN	9003304485697
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Granulacija	0-6 mm
Potrošnja	oko 2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Izdašnost	oko 13,4 L/jed.
Pokrivenost u litrima	13,4 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3 L/jed.
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost
Čvrstoća na pritisak	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Klasa maltera	M 2,5
Nasipna gustina suvog maltera	≤ 2000 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura podloge	5-25 °C

# RÖFIX 665

Malter za popunjavanje

Br. art.	2000583197
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
WDDZ min.	15
WDDZ maks.	35

## Sastav

- Beli cement (bez hromata)
- Udeo cementa <5%

## Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.  
Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

## Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

## Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam

na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.