



# RÖFIX 665

Malter za popunjavanje

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabilizovanje zidova. Posebno za obnovu starih zgrada, crkava i istorijskih građevina sa aspektima zaštite spomenika. Za zidanje od pune cigle, mešovito i prirodnog kamena.

**Karakteristike:**

- Izvanredna obradivost
- Minimalano naprezanje prilikom stvrdnjavanja

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
<b>SAP šifra:</b>	<b>2000583197</b>
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 6 mm
Izdašnost u litrama	oko 13,4 l/jed.
Potrošnja	oko 2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izdašnost	oko 13,4 l/jed.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Potrebna količina vode	oko 3 l/jed.
Nasipna gustina suvog maltera	≤ 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Paropropustljivost μ	15 - 35
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
MG	M 2,5
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
- Beli cement (bez hromata)
- udeo cementa <5%
- Kopani (prirodni, prani) pesak

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



## RÖFIX 665

Malter za popunjavanje

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.