

TEHNIČKI LIST

RÖFIX IF 301

1K- pištoljska pena za popunjavanje B1




Područja primene

Jednokomponentna siva poliuretanska pena za popunjavanje uskih fugni i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

Karakteristike

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Toplotno-izolacione karakteristike
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
- Racionalna, sigurna obrada

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148245
EAN	9003304297375
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	750 ml/jed.
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Boja	siva
Reakcija na požar	B1 DIN 4102
Difuzija vodene pare	oko 55
Toplotna provodljivost	oko 0,035 W/mK
Vreme sušenja	oko 3 h
Gustoća srednjeg sloja	oko 20 kg/m ³

RÖFIX IF 301

1K- pištoljska pena za popunjavanje B1

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Podloga

Podloga mora biti nosiva, čista i bez onečišćenja i mora biti mat vlažna.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze