



# RÖFIX IF 301

1K- pištoljska pena za popunjavanje B1


**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Jednokomponentna siva poliuretanska pena za popunjavanje uskih fugni i šupljina kao i ispunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

**Karakteristike:**

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Toplotno-izolacione karakteristike
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
- Racionalna, sigurna obrada

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148245
NAV šifra:	129737
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	750 ml/jed.
Boja	siva
Paropropustljivost $\mu$	50 - 60
Paropropustljivost $\mu$	oko 55
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	oko 0,035 W/mK
Gustoća srednjeg sloja	oko 20 kg/m <sup>3</sup>
Vreme sušenja	oko 3 h
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

**Sastav:** • Jednokomponentna poliuretanska pena. Bez freona. Sa sistemom reakcije na vlagu.

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

**Podloga:** Podloga mora biti nosiva, čista i bez onečišćenja i mora biti mat vlažna.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Skladištenje:** Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

**Opšte napomene:** Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.