

TECHNISCHE KAART

Beton M-15 441

Cement universele ondervloer 25-80 mm




Parameters

Mortel bestemd voor het aanbrengen van een cementen dekvloeren verbonden met de ondergrond met een minimale dikte van 25 mm, relatieve grondlaag op een scheidingslaag met een minimale dikte van 35 mm. Het is geschikt voor het aanbrengen op alle ondergronden op de hydraulische verbindingen, en op damp isolerende lagen of waterbestendige isolatie. Met deze mortel kunnen ook andere kleine gegoten elementen direct op de bouw na het plaatsen van de juiste bewapening, worden uitgevoerd.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Universeel
- Grote mechanische bestendigheid

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	11075
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Verbruik	2 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 3,5 L/E
Druksterkte	≥ 16 MPa (28 d)
Bestendigheid tegen buigen	≥ 4 MPa (28 d)
Beloopbaarheid	48 h
Mogelijkheid om verdere lagen aan te brengen	28 d
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Mortelgroep	CT-C16-F4

Beton M-15 441

Cement universele ondervloer 25-80 mm

Artikelnummer	11075
Laagdikte	25-80 mm
Verwerkingstijd	60 min

Samenstelling

- Minerale vullers
- Additieven
- Portland cement

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbereiden afhankelijk van de gietoptie Spleten en scheuren van de ondergrond herstellen met vereffende mortel 428. De betonvloer moet tenminste 6 maanden oud zijn en betonnen dekvloeren - ten minste vier weken en een vochtgehalte van niet meer dan 2%. Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301, gietmethode nat-op-nat
Cementen dekvloeren: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Voorbehandeling van de ondergrond

Voorafgaand aan het aanbrengen van de ondergrond moeten de regels voor het gebruik van dilatatie worden toegepast. Bij het aanbrengen van de ondergrondlaag verbonden met de grond, moeten eventuele uitzettingsvoegen in de grond zodanig worden overgebracht dat de uitzetvoegen in de ondergrondlaag bedekt zijn. Maak voor het storten van de dekvloer dilatatievoegen bij muren en andere elementen met een speciaal expansietape of polystyreen strips, bij voorkeur 10 mm dik. Vrije randen van het gestorte gebied moeten worden beschermd tegen het wegvloeien van de dekvloer en ook worden voorzien van dilatatie die gescheiden is van de begrenzer. Bij het

uitvoeren van de vloeronderlaag op een tussenlaag moet het voorbereiden van de ondergrond begonnen worden met het reinigen van de ondergrond en uitvoeren van dilatatievoegen die de gietmortel van de muren zouden separeren met behulp van een dilatatieband. Daarna op het gehele oppervlak PE folie met dikte min. 0,2 mm geven en de folie op de muur overlappen tot over het te gieten onderlaagniveau. Bij verbindingen van de folie moet men een overlapping van min. 10 cm toepassen, en de folie verlijmen met een zelfklevende tape, om de volledige isolatie te garanderen.

Vorbereiding van het product

Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen. Indien een deel van de verpakking wordt gebruikt dient het gehele droge mengsel zorgvuldig te worden gemengd omdat tijdens het transport scheiding van de componenten kan optreden. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.

Gebruikswijze

De voorbereide mortel aanbrengen, meestal tussen richtingstroken, laagdikte afhankelijk van het type vloerconstructie en de samendrukbaarheid van de thermische en akoestische isolatie. Overtollige mortel eraf halen met een reilat over de geleiders en na pre-harden opnieuw het oppervlak met een spaan afnemen. Bij grote vloerbelastingen, grote temperatuurverschillen, vloeren op het plafondoppervlak van geprefabriceerde elementen in ruimten met een hoge gebruiksintensiteit, bij het aanbrengen van een thermische en akoestische isolatie, ondergrond van hoge vervormbaarheid, en ook om het aantal krimpvoegen te verminderen, wordt de ondergrond gewapend

Beton M-15 441

Cement universele ondervloer 25-80 mm

Opmerkingen voor de uitvoering

De gietvloer moet over de eerste 7 dagen na de uitvoering beschermd worden tegen de te sterke zonstraling, te hoge temperaturen, sterke wind en water (regen) en temperaturen beneden nul (minimale temperatuur voor het drogen is +5 °C). Het is niet toegestaan de gietvloer te drogen met behulp van blaastoestellen met warme lucht. Deze omstandigheden gelden ook voor de periode tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het ontstaan van kleine scheuren en gleuven is er niet uitgesloten bij het toepassen van de gietvloer op gebroken, geschoren en vervormde ondergronden. Bij het aanbrengen van een ondergrond zich houden aan de regels voor het aanbrengen van dilatatievoegen: constructie, isolatie en antikrimp. Constructieve dilatatievoegen dienen te worden aangebracht bij de noodzaak de invloed van thermische uitzetting van de materialen uit te sluiten. Sleufisolatie wordt gebruikt om andere componenten te scheiden van de vloer van het gebouw (wanden, kolommen, trappen, etc.) wat de beweging van de vloer kan beperken. Ze worden ook gebruikt bij veranderingen van de dikte van de ondergrond op raakvlakken tussen verschillende vloeren en om afzonderlijke rechthoekige gebieden af te zetten in ruimten met een gecompliceerde vorm. Antikrimp sleuven moeten een oppervlak afzetten niet groter dan 30 m² bij een lengte van de zijden van 6 m in binnenruimtes, 20 m² met een lengte van de zijden van ten hoogste 5 meter in ruimten met vloerverwarming, 40 m² met een lengte van de zijden van niet meer dan 8 m – in ruimtes met vloerverwarming waar antikrimp bewapening is toegepast (aanbevolen oplossing). In de gang mogen de afstanden van de antikrimp voegen niet meer dan 2–2,5 maal de breedte bedragen. Dilatatievoegen bij dekvloeren uitgevoerd op de terrassen worden geplaatst op 2–2,5 m, afhankelijk van de zon en de kleur van de buitenste vloerbedekking. Vermijdt huidcontact en bescherm de ogen. Gedetailleerde instructies op het veiligheidsinformatieblad.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.