



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

| | |
|------------------------------------|---|
| Pravne i tehničke napomene: | Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga. |
| Područja primjene: | Bez cementmentno specijalo ljepilo za izolacijske materijale (kao npr. EPS, pluto, mineralnu vunu i PU izolacijske ploče) Kao nosivi sloj za sistemsko ljepilo na metalnim i grundiranim drvenim djelovima. Klasa vlačne čvrstoće prianjanja na drvenim konstrukcijama (OSB/3): K1/K2/K3 sukladno ÖNORM B6405:2007 Pkt. 4.3. |
| Svojstva: | <ul style="list-style-type: none">• Visoka prionjivost• Armirano vlaknima• Bez rastvora i sredstava za omešavanje |
| Ugradnja: | |
| Tehnički podaci | |
| SAP šifra: | 2000148046 |
| NAV šifra: | 110215 |
| Vrsta pakovanja | |
| Jedinica po paleti | 24 Jed/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 20 Kg/jed |
| Boja | prirodno bijela |
| Potrošnja | oko 1,5 kg/m ² /mm |
| Potrošnja lijepljenje | oko 1,5 kg/m ² /mm |
| Napomena o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |
| Debljina sloja | < 1 mm |
| Vodoupojnost | < 0,2 kg/m ² h |
| Gustoća srednjeg sloja | oko 1.700 kg/m ³ |
| Pakovanje | U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati. |
| Temperatura podloge | > 5 - < 25 °C |
| Sastav: | <ul style="list-style-type: none">• Disperzivno vezivo• Dodaci za poboljšanje obradivosti |
| Uslovi obrade: | Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal trebaštiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). |
| Podloga: | Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Dozvoljene su samo ravne podloge. |
| Priprema podloge: | Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplato ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti. Na starim i nenosivim podlogama termo-izolacione ploče je potrebno pričvrstiti tiplama. |
| Priprema materijala: | Proizvod se isporučuje spremam za upotrebu Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu. |



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

| | |
|---------------------------|--|
| Ugradnja: | Sa upčastom mistrijom (npr. kutni upčanik 4x4 mm, sa velikim upčanikom 6x6 mm ili malim upčanikom 2x4 mm i sl.) na cijelu površinu nanijeti i pritusnuti direktno na podlogu. Proizvod izmiješan sa max. 10 % cementa daje bolju početnu prionjivost i višu otpornost na vodu. Kod obrade kao nosivi sloj na metalnim ili grundiranim drvenim dijelovima nanijeti na podlogu s finim upčastim gleterom (4mm) i ostaviti da se stvrdne (ovdje ne dodavati cement). Tankslojni upčasti gleter (4 mm) |
| Upozorenja: | Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |
| Upute za ugradnju: | Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time fukcionost proizvoda. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. |
| Skladištenje: | Skladištitи добро затvoreно, на хладном, заштитити од смрзавања. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci. |
| Opšte napomene: | Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. |