

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz



#### Područja primene

Pripremljen, pigmentovan predpremaz sa mineralnim punilima. Univerzalni predpremaz za izjednačavanje i dodatno hidrofobisanje jako, odnosno nejednako upijajućih podloga. Za predstojeće tankoslojne pastozne završne slojeve (npr. RÖFIX završne slojeve na bazi SiSi tehnologije, silkonskih smola, silikatne ili disperzivne baze i baze od veštačkih smola). Predpremaz vrši pripremu podloge tako da ona postaje idelano primenjiva za predstojeće pastozne završne maltere. Takođe, reducira vodupojnost za 30% pri istovremenom izjednačavanju upijanja neravnomerno upijajućih podloga. Pri visokom prodiranju (penetriranju) u podlogu i reakcijom sa osnovnim malterima poboljšava svojstva i nosivost mineralnih osnovnih maltera. Primena maltera na vlažnu ili podlogu koja nije prethodno pripremljena predpremazom kao i na neosušen predpremaz može već prvog dana potpuno uništiti zaštitni sloj (zaštitu od algi gljivica). Nije podesan za gipsane glet mase i podloge koje sadrže gips.

#### Karakteristike

- Visoka prionjivost
- Smanjuje vodupojnost podloge
- Neutralizuje Ph- vrednost

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

|                             |                                                                                     |               |                               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Br. art.                    | 2000150766                                                                          | 2000150781    | 2000150767                    | 2000150780    |
| EAN                         | 9003304175734                                                                       | 9003304177202 | 9003304175741                 | 9003304177196 |
| Ambalaža                    |  |               |                               |               |
| Količina u jednom pakovanju | 20 Kg/jed.                                                                          |               | 5 Kg/jed.                     |               |
| Jedinica po paleti          | 24 Jed./pal.                                                                        |               | 64 Jed./pal.                  |               |
| Boja                        | bela                                                                                | u boji        | bela                          | u boji        |
| Potrošnja                   | oko 0,23 kg/m <sup>2</sup>                                                          |               |                               |               |
| Izdašnost                   | oko 90 m <sup>2</sup> /jed.                                                         |               | oko 22,5 m <sup>2</sup> /jed. |               |
| pH vrednost                 | 8,5                                                                                 |               |                               |               |
| Temperatura podloge         | 5-25 °C                                                                             |               |                               |               |
| Pakovanje                   | U plastičnim kantama.                                                               |               |                               |               |

# RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz

## Sastav

- Disperzivno vezivo
- Pigmenti
- Punioci (mineralna)

## Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše). Relativna vlažnost vazduha tokom ugradnje i sušenja ne sme da pređe 65%.

## Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

## Priprema podloge

Molimo obratite pažnju na aktuelna nacionalna pravila i smernice, kao npr. Smernice za obradu završnih maltera austrijske radne udruge Putz, na BFS napomene, napomene udruge za maltere na bazi veštačkih smola, IWM pravila, napomene švajcarskog udruženja za malere i malteraše SMGV kao i preporuku SIA 242/1.

## Priprema materijala

Proizvod spreman za upotrebu. Ne razređivati.

## Uputstva za ugradnju

Vreme sušenja pre nanošenja završnog sloja min. 12 sati (zavisno od vremenskih uslova i temperature). Niske temperature kao i visoka vlažnost vazduha produžuju vreme sušenja. Ako je zbog tona boje potreban i osnovni premaz u boji, onda se taj premaz usklađuje sa tonom boje i pri tome se neće u potpunosti slagati sa tonom boje završnog

maltera. Kod primene obojanih maltera, posebno mozaičnog maltera, obojani osnovni premaz treba biti tamniji od tona boje predstojećeg maltera. Povrat materijala nije moguć. Relativna vlažnost vazduha tokom ugradnje i sušenja ne sme da pređe 65%. Ne razređivati sa vodom.

## Ugradnja

Naneti u izdašnoj količini te ravnomerno rasporediti pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke. Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od prljanja i oštećenja.

## Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

## Dodatne napomene



## Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

Tehničke vrednosti se odnose na osnovne proizvode. Bojenje i toniranje mogu uzrokovati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrednosti su prosečne vrednosti. Pre premazivanja podloga koje ovde nisu opisane, potrebno je da se konsultujete sa nama. Nijanse boja mogu se neznatno razlikovati prilikom ponovnog naručivanja ili u poređenju sa tabelom boja, eventualno je na gradilištu potrebno testirati boju na uzroku površine. Podaci o

## RÖFIX Predpremaz UNI

### Predpremaz

vremenu sušenja i čekanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se menjati u zavisnosti od situacije na gradilištu.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.