

## TEHNIČKI LIST

### ROEFIX AS 911

Butilna izolacijska traka




#### Područja primjene

Trajno elastična, vodonepropusna, butilna traka za brtvljenje za izvrsno povezivanje materijala za brtvljenje ugrađenih ispod obloga, npr. polimerne disperzije i mineralnih, fleksibilnih premaza za brtvljenje poput masa za brtvljenje na bazi reaktivnih smola. Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama. Prikladne podloge: beton, cigla, kamen, estrih, žbuka, gips-kartonske ploče, porobeton, drvo, metal (čelik, aluminij, inox, ...), pvc.


#### Svojstva

- Otporno na alkale
- Vodonepropusno

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569356
EAN	9003304449576
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	20 m/jed.
Jedinica po paleti	1 Kom./kart.
Dužina	20 m
Širina	10 cm
Visina	0,7 cm
Debljina	0,7 mm
Temperatura podloge	5-25 °C

#### Podloga

Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna i bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i labavih dijelova, te u skladu s nacionalnim i europskim tehničkim propisima i standardima. Mineralne podloge (kao npr. estrih, žbuka i sl) potrebno je prethodno grundirati odgovarajućim predpremazom. Kod

# RÖFIX AS 911

Butilna izolacijska traka

kritičnih podloga preporučamo izradu probe prionjivosti. Zbog opasnosti od razgrađivanja, proizvod ne smije doći u kontakt sa sanitarnim silikonima, a dopuštena su MS- i PU-brtvila!

## Upute za ugradnju

---

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII, pri +20 °C, 65 % r.v.z.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.