



# RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

**Pravne i tehničke napomene:**

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Organska, bijela masa za izravnavanje i bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za toplinsko-izolacijske ploče od EPS-a i pjenastog stakla za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama.

Minimalna debljina sloja (MDS) 2,5 mm.

Masa za izjednačavanje i armiranje malih površina građevinskih ploča (npr. OSB), isključivo u neopterećenom unutrašnjem području.

Na manjim površinama može se upotrebljavati i kao masa za izravnavanje i armiranje za građevinske ploče (npr. OSB), isključivo u unutarnjim prostorima bez opterećenja.

Za daljnje premazivanje pastoznim tankoslojnim završnim dekorativnim malterima (npr. RÖFIX SHP-, SiSi- ili KHP), za vanjsku i unutrašnju primjenu.

Prionjivost ljepila na drvenim podlogama (OSB/3): prema ÖNORM B6400-3.

**Svojstva:**

- Armirano vlaknima
- Brza, ekonomična ugradnja

**Ugradnja:**

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148047
NAV šifra:	110217
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Boja	prirodno bijela
Granulacija	0 - 0,5 mm
Potrošnja	oko 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	2 - 3 mm
Paropropusnost $\mu$	oko 400
sd-vrijednost	oko 1 m
Pritisna čvrstoća (28 d)	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Vodoupojnost	< 0,2 kg/m <sup>2</sup> h
Gustoća srednjeg sloja (EN 1015-10)	oko 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Vrijeme sušenja	oko 4 d
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Disperzivno vezivo
- Bez cementa
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uslovi obrade:**

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).



# RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Dozvoljene su samo ravne podloge. Ne koristiti na krečnim malterima odnosno bojama.
<b>Priprema materijala:</b>	Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.
<b>Ugradnja:</b>	12 sati prije armiranja površine obavezno ugraditi RÖFIX Ugaonik s mrežicom. Armiranje izolacionih ploča: Masu za armiranje nanijeti pomoću odgovarajućeg zupčastog gletera (npr. 8 mm) oko 2 do 3 dana nakon lijepljenja (ovisno o vremenu i eventualnoj ugradnji tipli) u nazivnoj debljini 2,5 mm. Staklenu mrežicu za armiranje utisnuti u armirajući sloj uz preklop na spojevima od minimalno 10 cm i temeljito zagladiti ravnom stranom gletera. Eventualno poravnati aluminijskom letvom za ravnjanje. Nakon sušenja od oko 4 do 5 dana (zavisno od vremenskih uslova, kod vlažno-hladnog vremena duže) može se nanijeti odgovarajući završni dekorativni malter.
<b>Napomene:</b>	Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stepenom refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pažnju na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
<b>Upute za ugradnju:</b>	Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time funkcionanost proizvoda. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
<b>Opšte napomene:</b>	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.ba">www.roefix.ba</a> ili zatražite u našim poslovnica.