

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 460

Riss-Sanierungsputz



Anwendungsbereiche

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Das Produkt kann auch als Klebe- und Armierungsmörtel bei XPS-, EPS- oder Steinwolle-Dämmplatten verwendet werden.

Eigenschaften

- Praktisch und universell einsetzbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
- Sichere Riss-Sanierung bei Renovationen und WDVS-Sanierung
- Auch als Klebemörtel und Einbettung für WDVS einsetzbar
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000578321
EAN	7630141502205
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-1,5 mm
Verbrauch	ca. 5,5 kg/m ²
Wasserzugabe Mittelwert	6 L/Sack
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 10
Druckfestigkeit	2,5 N/mm ² (28 d)
Biegezugfestigkeit	≥ 0,17 N/mm ² (28 d)

Fixit 460

Riss-Sanierungsputz

Artikelnummer	2000578321
Schichtdicke	2-10 mm
Verarbeitungszeit	120 min

Materialbasis

- Fasern
- Haftvermittler
- Kalkhydrat
- Kalksteinsande
- Portlandzement
- Wasserrückhaltemittel

Verarbeitung

Mit sauberem Wasser mischen und mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Danach muss das Material nochmals durchgemischt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Riss-Sanierungen Die Riss-Bildung muss abgeschlossen sein. Zuerst werden die Risse aufgefräst und entkoppelt. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Trocknungszeit von 3-4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes beschichtet.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Der Putz darf erst nach der vollständigen Austrocknung gestrichen werden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Dem Mörtel dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und

Fixit 460

Riss-Sanierungsputz

Untergrund) verarbeiten.