

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Trass Haftschrämme

Creteo®GaLa CC 636



Anwendungsbereiche

Flexible, frostbeständige, zementhaltige Haftschrämme zur Verbesserung des Haftverbundes zwischen Pflasterstein oder Platte zum Bettungsmörtel lt. ZTV-Wegebau und FGSV Arbeitspapier W2. Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

Eigenschaften

- Leichte, geschmeidige Verarbeitung
- Hydraulisch abbindend
- Frost- und tausalzbeständig
- Gute Haftung
- Kunststoffvergütet

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000690742
EAN	9003304497171
Zolltarifnr.	32149000
INFO	Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch Werks-QS
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0-0,8 mm
Farbe	Grau
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	6,5 L/EH
Verpackungshinweise	In Papiersäcken.

Trass Haftschrämme

Creteo®GaLa CC 636

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Märker Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss frostfrei, trocken, tragfähig, sauber, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark saugende Untergründe sind vorher anzufeuchten, wobei jedoch Pfutzenbildung zu vermeiden ist.

Zubereitung

Produkt in handelsüblichen Freifallmischer oder mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals intensiv durchmischen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten

Verarbeitung

Pflastersteine werden in die Haftschrämme getaucht und frisch in frisch in den Bettungsmörtel eingeklopft. Bei Pflasterplatten ist die Haftschrämme auf die saubere Unterseite der Platte mittels Schlämmbürste bzw. Glättkelle aufgetragen und dann ebenfalls frisch in frisch in den Bettungsmörtel einzuklopfen.

Die Verlegung hat frisch in frisch zu erfolgen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Fachgerecht gelagert, im ungeöffneten Gebinde, ist das Produkt chromatarm gem. Verordnung 1907/2006 EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F.. Mindesthaltbarkeit 9 Monate nach Herstellung (Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck).

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.