



# Trass Haftschlämme

Creteo®GaLa CC 636

**Anwendungsbereiche:** Flexible, frostbeständige, zementhaltige Haftschlämme zur Verbesserung des Haftverbundes zwischen Pflasterstein oder Platte zum Bettungsmörtel lt. ZTV-Wegebau und FGSV Arbeitspapier W2.  
Dem Produkt auf der Baustelle keine Gesteinskörnungen oder Zusätze beimengen.

**Eigenschaften:**

- Leichte, geschmeidige Verarbeitung
- Hydraulisch abbindend
- Gute Haftung
- Frost- und tausalzbeständig
- Kunststoffvergütet

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000690742
EAN	9003304496518
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Farbe	Grau
Körnung	0 - 0,8 mm
Verbrauch	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark vom Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge	6,5 l/EH
Schichtdicke	2 - 3 mm

**Materialbasis:**

- Zement
- Märker Trass
- Klassierte Sande
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.


**Untergrund:** Der Untergrund muss frostfrei, trocken, tragfähig, sauber, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark saugende Untergründe sind vorher anzufeuchten, wobei jedoch Pfützenbildung zu vermeiden ist.

**Zubereitung:** Produkt in handelsüblichen Freifallmischer oder mit Quirl mit der vorgegebenen Wassermenge mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals intensiv durchmischen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Frischmörtel innerhalb 1 Stunde verarbeiten



## Trass Haftschlamme

Creteo®GaLa CC 636

<b>Verarbeitung:</b>	<p>Pflastersteine werden in die Haftschlamme getaucht und frisch in frisch in den Bettungsmortel eingeklopft.</p> <p>Bei Pflasterplatten ist die Haftschlamme auf die saubere Unterseite der Platte mittels Schlammburste bzw. Glattkelle aufgetragen und dann ebenfalls frisch in frisch in den Bettungsmortel einzuklopfen.</p> <p>Die Verlegung hat frisch in frisch zu erfolgen.</p>
<b>Verpackungshinweise:</b>	<p>In recyclingfahigen Papiersacken.</p>
<b>Lagerung:</b>	<p>Trocken und kuhl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schutzen.</p> <p>Mind. 6 Monate. Chromatarm gema Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F., mind. 6 Monate nach Herstellung, Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck.</p>
<b>Gefahrenhinweise:</b>	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblattern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.</p>
<b>Zertifikate:</b>	
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle fruheren Ausgaben ungultig.</p> <p>Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fur Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung fur die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben fur sich alleine begrunden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsatzlich nicht das Produkt auf seine Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck eigenstandig zu prufen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist.</p> <p>Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen fur Fragen bezuglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorfuhrung unserer Produkte zur Verfugung.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblatter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. konnen in der nationalen Geschaftsstelle angefordert werden.</p>