



377

Concentrat de gips-grund

Domenii de utilizare: Primer concentrat pe bază de dispersie polimerică rezistentă la alcalii este destinat tratării substraturilor absorbante (higroscopice) înainte de aplicarea tencuielilor de gips, chiturilor de gips, adezivilor și compușilor de nivelare din anhidrit. Limitează și nivelează capacitatea de absorbție a substratului, îmbunătățește altoirea, asigură o priză uniformă și facilitează aplicarea mortarului de gips. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor. Este de culoare galbenă. Nu conține solvenți.

Proprietăți:

- Reduce absorbția de apă
- Consolidarea fundației
- Crește aderența
- Nu afectează mediul

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	4820117594393
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	10 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Culoare	galben
Densitate	ca. 1,02 g/cm ³
Consum	ca. 0,1 kg/m ²
Timp de uscare	≤ 4 ore
Permeabilitate la vapori de apă	≥ 0,04mg/(m-h-Pa)

Compoziție:

- Dispersie de rășină sintetică
- Excipienți
- Pigmenți de culoare

Suportul: Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. Suprafețele contaminate cu uleiuri și agenți de reducere a aderenței trebuie spălate bine cu apă și detergenți. Suprafețele acoperite cu mușchi sau mucegai trebuie acoperite cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic. Umpleți crăpăturile și zgârieturile cu mortar de reparații. Mortarul din aceste zone trebuie să fie uscat și bine lipit de substrat. Protejează suprafețele care nu sunt destinate finisării.

Pregătire: Diluați amorsa cu apă curată în proporție de la 1:1 la 1:5, în funcție de capacitatea de absorbție a substratului, și amestecați bine. Nu aplicați nediluat!

Punere în operă: Aplicați uniform soluția diluată pe suprafață cu o pensulă, o rolă sau un mijloc mecanizat. Substraturile care necesită consolidare, precum și substraturile foarte absorbante, trebuie revopsite la 2-4 ore după aplicarea primului strat absorbant. Asigurați o ventilație adecvată în timpul lucrărilor de amorsare în interior. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie protejate de îngheț și uscare excesivă. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Condiții punere în operă: Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Depozitare: 12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.



377

Concentrat de gips-grund

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.