

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX 12-L

Haftbrücke liquid



Anwendungsbereiche

Lösungsmittelfreier Haftvermittler auf Basis hochwertiger Kunstharzdispersion und mineralischen Zuschlägen. Für Unterputze auf kritischen Untergründen, z.B. glatter Beton. Zur Verbesserung der Haftung von Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputzen auf Beton und kritischen, ungleichmässig saugenden Untergründen. Nicht in Nassräumen unter keramischen Wandbelägen einsetzbar.


Eigenschaften

- Gute Haftung
- Verarbeitungsfertig
- Rot eingefärbt

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000295832
EAN	9003304480340
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Farbe	Rot
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Ergiebigkeit	ca. 80 m ² /EH
Austrocknungszeit	≥ 24 h
Dichte	ca. 1,65 kg/L
pH-Wert	8
Untergrund Temperatur	5-30 °C

RÖFIX 12-L

Haftbrücke liquid

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Frei von organischen Lösungsmitteln
- Organisch
- Quarzsand (klassiert)

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Filmbildene Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen.

Untergrund-Vorbehandlung

Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen.

Zubereitung

Den Inhalt des Eimers sorgfältig mischen und gleichmässig satt aufbringen. Nicht verdünnen. Den Inhalt des Kübels öfters umrühren.

Verarbeitungshinweis

Für die grossflächige Anwendung sowie auf Flächen mit starker Bewitterung bitte technische RÖFIX-Fachberatung anfordern. Standzeit vor Auftrag des Unterputzes: mind. 24

Stunden. Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste oder mittels Spritzgerät ist darauf zu achten, dass eine honigartige Konsistenz gleichmässig aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht.

Bereits geöffnete Gebinde sind zügig aufzubrechen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.