



KREISEL TM 500

Mašininis tinkas

Paskirtis: Technologiškas, atsparus klimatiniam poveikiui (šalčiui ir drėgmei) tinkas, lygaus paviršiaus. Skirtas mašininiam pastatų, sienų ir pertvarų tinkavimui patalpose ir lauke. Naudojamas tinkuoti rankiniu arba purškiant mašininio būdu ant įprasto ir porėto betono pagrindų, keraminių, silikatinių plytų mūro ir pan. paviršių. Tinkuojama 5–15 mm storio sluoksniu.

Savybės:

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Tvirtas
- Smulkiagrūdžiai
- Išgaunamas lygus paviršius
- Laidus vandens garams

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	4779026370904	4779026371161
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	40 kg/pak.	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	25 vnt./pal.	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka	
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm	
Sąnaudos	1,6 kg/m ² /mm	
Stipris gniuždant	≥ 10 N/mm ²	
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	5 - 15 mm	
Šilumos laidumas λ ₁₀ , sausas (EN 1745)	≤ 0,83 W/m·K P = 50 %	
Šilumos laidumas λ ₁₀ , sausas (EN 1745)	≤ 0,93 W/m·K P = 90 %	
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C	

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Gesintos kalkės
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimas: Tinkuojamas paviršius turi būti tvirtas, nesideformuojantis, lygus, sausas ir švarus, be sukibimą silpninančių elementų (dažai, riebalai, dulksės ir pan.). Paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu KREISEL Gruntobet 310. Labai įgeriančius, netvirtus paviršius papildomai gruntuoti giluminiu, pagrindo įgeriamumą mažinančiu gruntu KREISEL Gruntolit-W 301. Sausą mišinį sumaišyti su vandeniu (25 kg mišinio ir apie 4,25 l vandens) iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Ruošiant pirmą porciją skiedinio, atidžiai dozuoti vandenį ikitinkamos darbai konsistencijos. Tokiu pačiu santykiu vandens ir mišinio derėtų ruošti sekančias skiedinio porcijas. Pradėjusiam kietėti mišiniui negalima priduoti darbinės konsistencijos nei maišant su vandeniu, nei su šviežiai ruoštimišiniu. Dirbti ne žemesnėje kaip +5 °C, ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje. Dirbant tinkavimo mašinomis sekti įrangos gamintojo pateikiamomis rekomendacijomis.



KREISEL TM 500

Mašininis tinkas

Pastabos:

Vanduo paduodamas į tinkavimo mašiną, tada tinkamos konsistencijos skiedinys užpurškiamas ant paruoštos sienos, išlyginamas liniuote, jam pradžiūvus, užtrinamas tinkuotojo trintuve. Tinkuojant ir tinkui džiūstant, vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Paviršių keletą dienų saugoti nuo lietaus bei šalčio. Po darbo įrankius išplauti vandeniu. Esant poreikiui tinkuoti storesniu sluoksniu, antras sluoksnis dedamas, kuomet pilnai išdžiūsta pirmasis sluoksnis.

Sandėliavimas:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami.

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.