

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FOME® Dämmputzsystem

System



Anwendungsbereiche

Das FOME® Dämmputzsystem mit patentierter Airium Technologie.
Erlaubt ein WDVS mit rein mineralischen Aufbau. Das System wird im Aussen- und Innenbereich und kann sowohl im Neubau, sowie im Bereich Renovieren und Sanieren eingesetzt werden. Nicht am Fassadensockel oder Sturz zu verwenden.

Eigenschaften

- Wärmedämmend
- Rein mineralisch
- Nicht brennbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000956164	2000957848	2000957849
INFO	FOME® Haftbrücke	FOME® Dämmputz	FOME® Dämmschutz
Verpackung			
Menge pro Einheit	20 kg/EH		
Einheit pro Palette	45 EH/Pal.		
Körnung	0,1 mm		
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.		
Brandverhalten	A1 EN 998-1:2016		

Materialbasis

- Additive
- Hochleistungsschaumbildner
- Spezialzement

FOME® Dämmputzsystem

System

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +30 °C verarbeiten.
Das frisch applizierte Material muss vor Regen, Durchzug und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss mineralisch, trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Zubereitung

Zubereitung mit dafür ausgelegter Maschinenteknik entsprechend der Bedienungsanleitung.

Verarbeitungshinweis

Die Verarbeitungsrichtlinie ist vor der Anwendung und Planung durchzulesen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Mindestens 6 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

FOME® Dämmputzsystem

System

Bezeichnung	FOME® Haftbrücke	FOME® Dämmputz	FOME® Dämmschutz
Trockenrohddichte	450 kg/m ³	95 kg/m ³	350 kg/m ³
Wasserdampfdiffusion μ	5,1	2,3	4,3*
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,102 W/mK	0,041 W/mK	0,102 W/mK
Druckfestigkeit (28 d)	NPD		
Brandverhaltensgruppe	RF1		
* Interpolierter Wert			