



RÖFIX UniContact

Ngjitës për polisterol

Udhëzime teknike dhe ligjore: Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit: Pllakë ngjitëse gri - cimento, minerale (plastikë e modifikuar)
Për ngjitjen mekanike dhe manual te pllakave te izolimit te fasadave si psh. EPS, lesh mineral ose tape me trashesi deri 8 cm dhe me fiksim ekstra mekanik (min 6 kunja per m²).
E papërshtatshme përfutjen e rrjetës së armaturës

Karakteristikat: • Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:



Të dhëna teknike			
SAP-Art. Nr.:	2000569285	2000569463	137280
ERGO	38267	26226	
Lloji i paketimit	(P)	(P)	(P)
Njesi per paletë	48 Nj./Pal (BA)	48 Nj./Pal (BA)	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.	30 kg/Nj.	1.000 kg/Nj.
Ngjyra	gri		
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm		
Sasi boje per litër	ca. 15,5 l/Nj.		ca. 680 l/t
Konsumi	ca. 5 kg/m ²	ca. 4,5 kg/m ²	
Konsumi në ngjitje	2,9 - 5,9 - ca. 4,7 kg/m ²		
Konsumi i ujit	ca. 15,5 l/Nj.		
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Konsumi i ujit	ca. 6 l/Nj.	ca. 7,5 l/Nj.	
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.561 kg/m ³		
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,61 W/mK (Tabellenwert) për P=50%		
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,66 W/mK (Tabellenwert) für P=90%		
Forca në shtypje (28 d)	15 N/mm ²		
Forca në përkulje	≥ 2,5 N/mm ²		
Moduli-E	ca. 9.000 N/mm ²		
Dendësia bruto	ca. 1.600 kg/m ³		
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.		
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C		
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)		
Pesha	25 kg		

Baza e materialit: • Çimento
• Rërë e fraksionuar



RÖFIX UniContact

Ngjitës për polisterol

Kushtet e punimit:	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharra e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Bazamenti:	Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripa etj. .
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rërë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare.
Përgatitja:	Në aplikimin me dorë një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta. Pas përzierjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.
Përpunimi:	Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Keshilla per perpunimin:	Ngjitësi fortësohet dhe mund të mbajë ngarkesë pas 2 ditësh në temperaturë +15 °C dhe lagështi ajri 50 %. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve. Përpara vendosjes së tipllave, deri sa ngjitësi të forcohet plotësisht, pllakat izoluese, nuk lejohet te jenë nën ngarkesa të mëdha mekanike (psh. rrafshim, lëmim apo ngarkesa nga era). Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësish mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambienti.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkijnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazdueshëm, me anë të tē cilat garantonët një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd.