



NANOFIX PG33

Кварцґрунт силіконовий

Сфера застосування:

Силіконова ґрунт-фарба з кварцовим наповнювачем, для створення шорсткого адгезійного шару та зменшення кольорового контрасту з поверхнею, перед оздобленням тонкошаровими декоративними штукатурками, мозаїчними штукатурками, структурними фарбами, іншими видами декоративних покриттів.

Застосовується для підготовки мінеральних основ, таких як звичайний і пористий бетон, цегла, бетонні блоки, цементні та гіпсові штукатурки, а також гіпсокартону, ДВП, ДСП, OSB таке інше, всередині та ззовні будівлі.

Є складовою частиною систем утеплення KREISEL.

Рекомендується для підготовки основи перед нанесенням силіконових, силікономодифікованих, силікон-силікатних та інших тонкошарових декоративних покриттів (декоративні штукатурки, структурні фарби тощо).

Ефективний при необхідності консервації фасадів на зимовий період.

Властивості:

- Збільшує площу контакту та зчеплення основи з опоряджувальними матеріалами
- Полегшує процес формування фактури декоративних штукатурок
- Тонується в колір фінішного покриття
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Має відмінну паропроникність і водостійкість, підвищує захист фасаду від дії води
- Тонований ґрунт запобігає просвічуванню кольору основи крізь тонкошарові декоративні штукатурки
- Знижує ймовірність виникнення плям на поверхні декоративних штукатурок, зумовлених особливостями основи
- Ефективний для консервації фасадів на зимовий період
- Витрата $\approx 0,25 - 0,68 \text{ кг/м}^2$, залежно від структури поверхні, методу і умов при нанесенні

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117594362	4820117594171
Тип упаковки		
Кількість в упаковці	5 л/шт	10 л/шт
Кількість на палеті	72 шт/пал.	33 шт/пал.
Колір	Білий або відповідний кольору декоративної штукатурки	
Густина	$\approx 1,5 \text{ кг/дм}^3$	
Фракція	$\leq 0,63 \text{ мм}$	
Витрата	$\geq 0,25 \text{ кг/м}^2$	
Час висихання (при +20 °C)	$\leq 4 \text{ год}$	
Паропроникність	$\geq 0,06 \text{ мг / (м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)}$	
Температура поверхні	5 - 30 °C	
ЛОС категорія	відповідає вимогам для категорії WB/7(g) $\leq 30 \text{ г/л}$	
ЛОС вміст	$< 22 \text{ г/л}$	

Класифікація:

- АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Склад:

- Водна дисперсія силіконового полімеру
- Кварцовий наповнювач
- Модифікуючі добавки



NANOFIX PG33

Кварцґрунт силіконовий

Основа:	Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи. Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами. Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.
Підготовка продукту:	NANOFIX PG33 є продуктом, готовим до використання. Не розбавляти водою, не змішувати з іншими матеріалами. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати.
Спосіб застосування:	ґрунтувальний засіб NANOFIX PG33 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. В зв'язку з високим вмістом заповнювача, рекомендується перемішувати ґрунт під час роботи. Опоряджувальні роботи (нанесення декоративних штукатурок, фінішне оздоблення поверхонь), виконувати не раніше ніж через 24 години після ґрунтування. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C, відносна вологість повітря не вище 65%.
До уваги виконавців:	Використовуйте всі продукти, що входять в систему теплоізоляції. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.
Зберігання:	18 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.



NANOFIX PG33

Кварцґрунт силіконовий

Загальна інформація:

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки NANOFIX PG33 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції використання, наведених у цьому описі.

Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання. Наведені дані стосуються стандартних кліматичних умов (+20 °C/65 % відносної вологості). Вони можуть змінюватися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи.

Дані обробляються ретельно і сумлінно, проте вони не дають гарантії на їх точність і повноту, а також не несуть відповідальності за майбутні рішення користувачів.

Ці дані самі по собі не є підставою для виникнення правовідносин або інших додаткових зобов'язань.

Ці дані не звільняють клієнта від обов'язку перевірити, чи підходить продукт для його призначення.

Наша продукція, а також вся сировина, що входить до її складу, підлягає постійному моніторингу з метою гарантування стабільної якості.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зверніться до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого продавця.

З актуальними технічними інструкціями, паспортами безпеки та іншими документами можна ознайомитися на нашому веб-сайті kreisel.ua.