



## Fixit 575


Malta per il letto di posa di pavimentazioni C2 TE S1

**Impiego:** Fixit 575 è una colla utilizzata quale letto di posa a strato medio, con trass, resistente al gelo, viene utilizzata per lastre di grande formato in pietra naturale, su pavimenti e pareti, esterni ed interni. Il supporto deve essere calcestruzzo o calcestruzzo drenante.

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo
  - Buona aderenza
  - Con aggiunta di Trass
  - Di facile applicazione
  - Rapidamente praticabile et resistente al carico
  - Indicato anche per superfici con riscaldamento integrato

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011575
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 1 mm
aggiunta d'acqua	ca. 5,25 l/sacco
Consumo	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Resa	ca. 15 l/sacco
Tempo di lavorazione	ca. 45 min
Spessore	5 - 15 mm
Praticabile dopo	dopo 24 ore
Caricabile	dopo 14 giorni
Resistenza al gelo	garantita

- Composizione:**
- Leganti: cemento, trass naturale
  - Aggregati: sabbia classificata 0 - 1 mm
  - Additivi: Additivi per migliorare le proprietà di applicazione

**Generalità:** Valgono le normali regole dell'edilizia, le raccomandazioni SIA V178 «Murature in pietra naturale» e i dati della presente scheda tecnica.

**Trattamento preliminare:** La superficie del lato delle lastre da incollare deve essere pulita e priva di polvere.

**Lavorazione:** Mescolare Fixit 575 con acqua pulita, a mano o con impastatrice adeguata. Dopo ca. 5 minuti dall'impasto miscelare nuovamente il prodotto e applicare con una talocchia dentata (denti 10 mm) sulle lastre in pietra naturale.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

**Prescrizioni di sicurezza:** Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



## Fixit 575

Malta per il letto di posa di pavimentazioni C2 TE S1

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.