

TEHNIČNI LIST

Creteo®Gala CC 644

Malta za fugiranje tlakovcev



Področja uporabe

Za novo fugiranje ali saniranje tlakovanih površin iz naravnega kamna ali betonskih tlakovcev, tudi za plošče, klinker in talne obloge velikega formata (ploščice iz vpojne in nevpojne keramike ter fine gres keramike) na zunanjih površinah, ki niso težko obremenjene (pešci in občasno osebna vozila), tako v vezanem načinu vgradnje kot mešanem načinu vgradnje. Lahko uporabimo tudi za sanacijo izpranih ali poškodovanih fug, fugiranih z izdelkom Creteo®GaLa CC 644 Gotovo maso za pometanje v fuge. Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

Lastnosti materiala

- Fizična ovira proti plevelu in insektom.
- Obstoje proti UV-sevanju in visoko vremensko obstojno.
- Pogojno prepustno za vodo
- Se dokončno strdi po sušenju
- Enostavna izvedba: pometemo v fuge, namočimo, očistimo
- Pohodno po pribl. 12 urah
- Morebitne naknadne popravke lahko izvedemo z enakim materialom
- Odporno proti zmrzali in zimski soli (> 10 ciklov)
- Odporno proti dežju po pribl. 4 urah

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000952799
EAN	9003304509386
Informacije iz tehničnega lista	Globina fug: 10 - 100 mm
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p
Zrnavost	0-1,5 mm
Barva	siva
Opozorilo za porabo	Poraba je odvisna od velikosti tlakovcev, širine in globine fug.
Širina fuge	3-25 mm
Tlačna trdnost	≥ 10 MPa (28 d)
Nasipna gostota	pribl. 1600 kg/m ³

Creteo®Gala CC 644

Malta za fugiranje tlakovcev

Osnova materiala

- Na mineralni osnovi
- Ognjenosušeni pesek za fuge z optimirano sejalno krivuljo
- Specijalna kombinacija veziv
- Dodatki

Pogoji pri izvedbi

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in temperatura podlage ne smeta pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C.

Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa. Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.

Podlaga

Podlaga ne sme zmrzovati, biti mora nosilna in prepustna za vodo. Če je podlaga vodotesna (npr. terase in balkoni), je treba zagotoviti odvajanje vode s padcem > 2 % in po potrebi poskrbeti za dodatno drenažno plast/podlogo.

Priprava podlage

Trajna fiksna utrditev robnega okvirja tlakovane površine iz tlakovcev in plošč je nujno potrebna, da preprečimo posedanje in zamikanje tlakovcev. Pred fugiranjem fuge med tlakovci popolnoma očistimo, delovne površine in območje fug morajo biti popolnoma suhi, saj material na vlažnih površinah že prej/takoj reagira, zato lahko ostanejo na površini neželeni ostanki proizvoda. Na robatih, poroznih, vpojnih površinah, površinah občutljivih za umazanijo in na površinsko obdelanih tlakovcih ali ploščah lahko po fugiranju ostanejo sprjeti fini delci fugirne malte v porah ali razah (vdolbinah), kar lahko privede do rahlo zastrtega videza in tlakovana površina izgubi intenziteto barve. Zato priporočamo izdelavo testne površine. Pred fugiranjem je priporočljivo z valjčkom nanesti na površino izdelek CreteoRepair CC 179 za zaščito proti izparevanju vode/izsušitvi, ki olajša čiščenje površine po končanem fugiranju. Pazimo, da zaščita proti izsušitvi ne steče v fuge.

Priprava materiala

Materiala ni treba mešati pred vgradnjo.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Fugirno malto za pometanje med tlakovce/plošče stresemo s čim nižje višine v suhem stanju na suho pripravljeno tlakovano površino in jo enakomerno porazdelimo s fino, mehko kratkodlako metlo (optimalna dolžina ščetin metle je 2,5 cm) – pometamo križ kraž, da po možnosti popolnoma zapolnimo celotno globino fug.

Nato površino skrbno pometemo do čistega, da odstranimo vse ostanke proizvoda.

Pri nevezanem načinu vgradnje vedno zatesnimo površino tlakovcev z vibracijsko ploščo še pred močenjem z vodo. Obloge iz plošč (debeline ≤ 3 cm) zatesnimo pred močenjem z gumijastim kladivom, s katerim previdno potrkamo po ploščah.

Zafugirano površino temeljito omočimo s plosko usmerjenim pahljačastim curkom, pri čemer hkrati očistimo še površino kamnov. Predvsem pazimo, da pri tem ne izperemo fug.

Pazimo na minimalno globino fuge, ki naj sega do višine morebitnega posnetega robu tlakovca/plošče, vendar naj ne prekorači 5 mm, tako da je gotova površina fuge le nekoliko pod površino tlakovca/plošče.

Sveže fugirana površina mora biti še kake 4 ure (pri temperaturi > + 20 °C) zaščitena pred dežjem.

Predhodno očiščeno površino kamnov zdaj še končno očistimo z vodnim curkom in krtačo. Če uporabljamo visokotlačni čistilnik, uporabimo nastavek za čiščenje površin (npr. Kärcher T-Racer). Če je šoba premalo oddaljena od površine, se fuge lahko izperejo in površina kamnov oziroma plošč lahko postane robata.

Pri sanaciji obstoječih fug Creteo®GaLa CC 644 z enakim izdelkom najprej odstranimo umazanijo in poglobimo fuge do minimalne globine. Pri sanaciji obstoječih fug z maso za pometanje v fuge med tlakovci najprej odstranimo umazanijo in poglobimo fuge do minimalne globine (pri kamniti plošči je to minimalno debelina plošče, pri tlakovcih

Creteo®Gala CC 644

Malta za fugiranje tlakovcev

pa minimalno 5 cm).

Nato nadaljujemo kot pri fugiranju nove tlakovane površine.

Opozorila

Gibajoče stike prevzamemo iz podlage v nivo polaganja obloge. Dilatacijske stike moramo načrtovati za vsak projekt posebej glede na termično obremenitev delovne površine.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali

predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.