

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT SA 922 X-DRY

Urychlovač pro pastovité omítky



Oblast použití

Přísada připravená k použití pro urychlení a zlepšení počáteční pevnosti a odolnosti šlechtěné omítky na fasádě při vysoké vlhkosti a nízkých teplotách. Urychlovač schnutí a tuhnutí pro omítky HASIT na bázi SISI® a Silikonu. Lze použít při teplotách od +1 °C do +15 °C a vlhkosti vzduchu do 85 % (ostatní povětrnostní podmínky negativně ovlivňují vlastnosti schnutí a tvrdnutí). Nepoužívat na čerstvé (vlhké) minerální podklady.

Vlastnosti

- Urychluje pastovité fasádní omítky
- Při vyšší relativní vzdušné vlhkosti do 85%
- Při nižších teplotách od +1 °C

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000958602
EAN	9003304535989
Celní tarifní číslo	32041100
Balení	
Množství na balení	250 ml/Bal.
Hustota	ca. 1,01 kg/L
Teplota podkladu	5 °C

Materiálové složení

- Organický
- Organické přísady
- Voda

HASIT SA 922 X-DRY

Urychlovač pro pastovité omítky

Podklad

Podklad musí být suchý, nosný a bez nečistot, jako je prach, saze, řasy, výkvěty apod. U nově nanesených podkladních omítek (např. vápenných/cementových atd.) je třeba dodržet dobu tuhnutí/schnutí nejméně 2-3 týdny v závislosti na pokynech výrobce. Vlhké a chladné počasí prodlužuje proces schnutí. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914-1(2). Podkladní stěrky ETICS s cementovou vazbou musí být nanášeny v předepsané tloušťce vrstvy podle platných pokynů a musí být vyschlé (minimálně 5 dní - za vlhkého a chladného počasí déle). Před nanesením vrchní omítky nesmí být podklad zmrzlý a po dobu minimálně 7 hodin po aplikaci nesmí mrznout.

Příprava podkladu

Podklad je třeba min. 24 hodin před nanášením omítky napenetrovat přípravkem Putzgrund UNI nebo Putzgrund Premium.

Příprava materiálu

Přidejte jednu plnou láhev tohoto urychlovače do 25 kg kbelíku silikonové omítky HASIT nebo SISI® omítky HASIT. Je třeba dbát na to, aby tato přísada byla použita vždy na celý objekt ve stejném rozsahu, aby nedošlo k barevným odchylkám. Před zpracováním nutno promíchat vhodným míchacím zařízením (pomaluběžným) ve vhodné nádobě. Nepoužívat do silikátových pastovitých omítek. Omítka s urychlovačem musí být nanášena do 1,5 hodiny. Po uplynutí této doby obsah zreaguje a při dalším míchání již neztuhne.

Informace o zpracování

Míchací poměr: 125 ml láhev na 25 kg kbelík

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladovat v chladu ale chránit před mrazem, uchovávat vzduchotěsně uzavřené.

Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Technické parametry se vztahují k základním produktům. Odchytky od technických vlastností jsou možné v důsledku tónování a barvení. Uvedené charakteristické hodnoty jsou průměrné hodnoty. Při aplikaci na podklady, které zde nejsou popsány, je nutné se s námi poradit. Barevné odstíny se mohou při doobjednávání nebo ve vztahu ke vzorníku mírně lišit.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.

SA 922 X-DRY urychlovač tuhnutí pastovitých omítek, chrání tyto omítky aplikované na fasádě před mrazem a deštěm, v případě, že nejsou ještě zaschlé. Očekávané meteorologické podmínky je nutné zvážit a předem zjistit. Je ovšem nutné stejně provést ochranná opatření, jako jsou ochranné fasádní sítě a na horní straně lešení instalovat ochranu proti dešti. Teplota, vlhkost a pohyb vzduchu (vítr) jsou faktory ovlivňující stavební výrobky obsahující vodu. Vzhledem k tomu, že se tyto faktory mohou na fasádě vzhledem k její povaze průběžně měnit, nelze o reakci urychlovače učinit závazné prohlášení.