

TECHNICKÝ LIST (TL)

FINOTOP PU 2K 770

Polyuretanový lak



Oblast použití

FINOTOP PU 2K 770 je matný, dvousložkový, vodou ředitelný polyuretanový lak, který vytváří trvalou, mechanicky a chemicky odolnou ochrannou vrstvu a účinně chrání před vlhkostí i znečištěním. Nežloutne a je odolný vůči UV záření, což zajišťuje dlouhodobě estetický vzhled povrchů. Další výhodou je snadná údržba – i silné znečištění, včetně stop od pneumatik, lze bez problémů odstranit. Lak je vhodný jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Ideálně se hodí k ochraně silně namáhaných stěnových a podlahových ploch, jako jsou: mikrocementové podlahy, pryskyřicové podlahy, minerální povrchy, beton a přírodní kámen.

Vlastnosti

- Matný povrch
- Vysoká odolnost vůči otěru
- Vysoká chemická odolnost
- Odolnost vůči nečistotám.
- Vodě odolný
- Snadné čištění a údržba
- Odolný vůči UV záření, nežloutne

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	42207
Balení	
Množství na balení	1,2 L/Bal.
Balení na paletě	6 Bal./Karton
Spotřeba	ca. 0,1 L/m ²
Doba schnutí	7 d

Materiálové složení

- Polyuretanová pryskyřice na vodní bázi

FINOTOP PU 2K 770

Polyuretanový lak

Podmínky zpracování

Teplota vzduchu, podkladu a produktu: +10 °C až +30 °C. Vlhkost vzduchu < 70 %. Zpracování může začít až po dokončení sedacích, smrštovacích a vysychacích procesů zdíva a betonu. Podklady musí být pevné, stabilní, tvarově stálé a suché. Betonové plochy musí být zbaveny uvolňovacích prostředků a olejů ze bednění.

Podklad

Povrchy musí být zbaveny látek snižujících přilnavost a odborně připraveny. Poslední vrstva FINOCEM 750 mikrocementu musí před nanesením laku schnout alespoň 12 hodin a být důkladně vysáta.

Mikrocement: Nanášet přímo

Exponovaný beton: Nanášet přímo

Příprava podkladu

Povrchy musí být očištěny od všech prostředků snižujících přilnavost a řádně připraveny. Poslední vrstva mikrocementu FINOCEM 750 před aplikací laku by měla schnout minimálně 12 hodin, tato vrstva musí být dobře vysáta.

Příprava materiálu

Produkt se skládá ze dvou složek (A+B). Těsně před použitím přidejte ke složce A složku B v poměru 5:1 a důkladně promíchejte do získání homogenní konzistence. Složky neředít. Doba použitelnosti po smíchání je maximálně 2 hodiny. Každou další vrstvu je třeba nanášet z čerstvě připravené dávky laku.

Zpracování

Na připravený podklad naneste první vrstvu laku rovnoměrně pomocí válečku vhodného pro laky (např. váleček s vlasem) a nechte zaschnout. Doba schnutí je minimálně 8 hodin. Poté naneste druhou vrstvu stejným způsobem. Během zpracování a schnutí dobře větrejte, ale vyhněte se průvanu, protože ten způsobuje příliš rychlé schnutí. Plná zatížitelnost je dosažena 7 dní po nanesení, do

té doby je třeba zabránit znečištění.

Skladování

Až 24 měsíců od data výroby, skladovat v těsně uzavřeném obalu při teplotě od +5 °C do +40 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí, chraňte před přímým slunečním zářením, dále od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Produkt lze přepravovat jakýmkoli dopravním prostředkem při teplotě nad +5 °C. Produkt nepodléhá předpisům ADR.

Obecné pokyny

Při zpracování našich výrobků je třeba dodržovat informace uvedené v našich technických listech a obecných a specifických národních norem.

Všeobecné informace

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezabavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.