RÖFIX KDP-B-035 PLUS MB

Mineralwolle-Kellerdeckendämmplatte

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Steinwolle- Kellerdeckendämmplatte mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung-Grundierung (werkseitig).
Unterseitige Dämmung speziell für Kellerdecken und Decken in untergeordneten Räumen. Falls höhere Anforderungen an die Optik der Sichtfläche gestellt werden, wird eine nachträgliche Einfärbung der Deckenfläche mit einer RÖFIX Silikatfarbe empfohlen.

Eigenschaften:

- Wärmedämmend
- Schallmindernd
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Formstabil
- Alterungsbeständig
- Nicht brennbar

Verarbeitung:



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	**2000153357**	**2000153358**	**2000153359**	**2000153360**	**2000153361**
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	0,96 m²/EH				
Menge pro Einheit	2 Stk./EH				
Dicke	60 cm	80 cm	100 mm	120 cm	140 cm
Länge	1.200 mm				
Breite	400 mm				
Wasserdampfdiffusion µ	ca. 1				
Wärmeleitfähigkeit λ_D (EN 13162)	0,034 W/mK				
Querzugsfestigkeit	≥ 1 kPa				
Prüfzertifikate	Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-W				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	**2000155469**
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	0,96 m²/EH
Menge pro Einheit	2 Stk./EH
Dicke	160 cm
Länge	1.200 mm
Breite	400 mm
Wasserdampfdiffusion µ	ca. 1
Wärmeleitfähigkeit λ_D (EN 13162)	0,034 W/mK
Querzugsfestigkeit	≥ 1 kPa
Prüfzertifikate	Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-W

RÖFIX KDP-B-035 PLUS MB

Mineralwolle-Kellerdeckendämmplatte

SAP-Art. Nr.:	2000155469
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

Materialbasis:
- Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.). Mit parallel zur Wandoberfläche liegender Faserstruktur.

Verarbeitungsbedingungen:
Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund:
Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein.
Der Untergrund muss eine Haftzugsfestigkeit von mindestens 0,25 N/mm² nachweisen.

Untergrund-Vorbehandlung:
Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen.

Verarbeitung:
Kleben der KDP- Dämmplatten auf Garagendecken: Klebemörtel (z.B. RÖFIX Unistar LIGHT, RÖFIX 57) generell vollflächig mit der Zahntraufel (Zahnung 10 mm) auf den untergrund und auf die Dämmplatte auftragen und durchkämmen (Steghöhe ca. 8 mm). Anschliessend sind die Dämmplatten mit dem erforderlichen Druck an die plane Decke einzuschwimmen.
Zuschnitte können mittels Sägeschneidgerät (z.B. Isoboy Optima mit Stichsäge) oder mit einer geeigneten Handsäge erfolgen.

Hinweise:
Schneidegerätempfehlung: RÖFIX ISOBOY OPTIMA Allzweckschneidegerät oder RÖFIX ISOBOY TYP M-90/45° -R Allzweck Schneidegerät mit Handsäge.

Gefahrenhinweise:
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung:
Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Allgemeine Hinweise:
Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.