



Fixit 524 S



Malta secca per spruzzo C30/37

Impiego: Malta secca a base cemento per la spruzzatura, indicata per la riparazione e la riprofilatura di elementi in beton.
Fixit 524 S resiste al gelo e ai sali.
Lo spessore massimo di applicazione non deve superare i 40 mm.

- Caratteristiche:**
- Buona aderenza
 - Ritiro ridotto
 - Resistente all'umidità permanente
 - Resistente al gelo e ai sali scongelanti XF4
 - AAR-resistente dovuto Microbartest
 - Applicabile a macchina
 - Malta di classe R4

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011524S	181022524S
Stabilimento	Untervaz	Bex
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm	
Resa	ca. 12,5 l/sacco	ca. 500 l/t
Spessore	15 - 40 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'150 kg/m ³	
Classe di resistenza alla compressione	C30/37	
Adesione al supporto	> 2 N/mm ²	
Modulo elastico	< 35'000 N/mm ²	
Classe di beton a spruzzo	SC 6	
Contenuto di cloruro	Cl 0,10	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - Granulometria: max. 4 mm
 - Additivi: microsilicato

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito (senza presenza di grassi od oli) e consistente. Il supporto pretrattato va preventivamente bagnato per 24 ore fino a saturazione dei pori capillari.

Lavorazione: Fixit 524 S è una miscela pronta all'uso utilizzabile con le usuali macchine per la spruzzatura a secco. Il prodotto è una miscela pronta essiccata al forno che si distingue per la facilità di applicazione e per minimo rimbalzo degli inerti.

Trattamento ulteriore: La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.



Fixit 524 S

Malta secca per spruzzo C30/37

Prescrizioni di sicurezza:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.
Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Gli strumenti di lavoro vanno lavati con acqua immediatamente dopo l'impiego. La malta indurita deve essere rimossa meccanicamente. La malta di rimbalzo non può essere in nessun caso riutilizzata.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.