

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Creteo®Inject 995 fein

Инжекционен разтвор



Области на приложение

Като анкериращ разтвор за замонолитване на плътни, увиснали или предварително напрегнати скални анкери или скални дюбели. Разтвор за отливване на фундаменти и анкерирание на машини, турбини и др. Като инжекционен разтвор за замонолитване на слаби или предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони. При сулфатосъдържащи водоеми подложени на въздействие от цимент може да се достави CreteoInject 995 fein със сулфатоустойчив цимент. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства

- Способност за набъбване
- Незначително свиване
- Тиксотропен

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000960415
EAN	9003304407279
Опаковка	
Разфасовка	40 Kg/опак
Единици на пале	36 Опак./палет
Зърнометрия	0-0,25 mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Добив/покривност	ок. 24 L/опак.
Добив в литри	24 L/опак.
Необходимо количество вода	ок. 6,5 L/опак.
Якост на натиск	≥ 40 MPa (28 d)
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K

Creteo®Inject 995 fein

Инжекционен разтвор

Основа на материала

- Минерални добавки
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Приготвяне

Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

Указания за обработка

Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение

12 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без

да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.