

## SCHEMA TECNICA

### RÖFIX HK-Sockelputz

Intonaco a base di calce idraulica



#### Campi di applicazione

Rinzaffo, intonaco di fondo e rivestimento nonché malta riempitiva per murature a mattoni pieni o in pietrame. Impiegabile per zocolature di edifici storici. Ricetta speciale per restauro di edifici storici. Conforme ai requisiti richiesti dalla tutela storico monumentale. Prodotto sulla base dell'analisi degli intonaci storici originali. Intonaco alla calce per pareti in materiali massicci, quali ad es. murature in mattoni pieni o in pietra. Per mattoni termoisolanti e/o leggeri (come ad es. mattoni altamente porizzati o gasbeton) gli intonaci classici alla calce non sono adatti. Adatto per la zocolatura su facciate secondo le corrette linee guida del ripristino di facciate sotto tutela. Non idoneo per successiva applicazione di piastrelle.


#### Caratteristiche

- Elevata resistenza alle intemperie
- Elevata permeabilità al vapore
- Buona resistenza ai sali
- Privo di sostanze idrofobizzanti

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Codice articolo             | 2000583234  |
| EAN                         | 9003304485789   |
| Imballaggio                 |    |
| Quantità per unità          | 25 kg/cf.   |
| Unità per bancale           | 48 unit/Pal.  |
| Granulometria               | 0-4 mm  |
| Colore                      | Beige   |
| Consumo                     | ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm  |
| Indicazione di consumo      | I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova. |
| Resa                        | ca. 1,9 m <sup>2</sup> /cf./cm  |
| Resa Litri                  | 17,1 L/cf.  |
| Fabbisogno d'acqua unitario | ca. 5,7 L/cf.   |
| Reazione al fuoco           | A1  |
| Permeabilità al vapore      | Elevata permeabilità al vapore  |
| Resistenza al distacco      | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>  |

## RÖFIX HK-Sockelputz

Intonaco a base di calce idraulica

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Codice articolo                 | 2000583234   |
| Resistenza alla compressione    | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11  |
| Resistenza alla flessione       | $\leq 0,8 \text{ N/mm}^2$  |
| Conduttività termica            | 0,61 W/mK per P=50% EN 1745:2002 (Valore tabellare)<br>0,66 W/mK per P=90% EN 1745:2002 (Valore tabellare) |
| Modulo elastico                 | ca. 3000 N/mm <sup>2</sup>   |
| Peso specifico malta fresca     | ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>   |
| Contenuto d'aria                | $\geq 20 \%$   |
| Spessore minimo dell'intonaco   | 20 mm  |
| Gruppo malta                    | GP EN 998-1<br>CS I EN 998-1<br>Wc0 EN 998-1   |
| valore pH                       | 13   |
| Porosità                        | ca. 45 %   |
| Spessore                        | 0-10 mm  |
| Massa volumica apparente        | ca. 1370 kg/m <sup>3</sup> EN 12190  |
| Calore specifico                | ca. 1 kJ/kg K  |
| Massa volumica a secco          | ca. 1646 kg/m <sup>3</sup>   |
| Temperatura del supporto        | 5-25 °C  |
| Avvertenze relative all'imballo | In sacchi di carta antiumido.  |
| WDDZ min.                       | 12   |
| $\mu$ max                       | 15   |

### Materiale di base

- Esente da componenti organiche
- Sabbia di cava, lavata e selezionata
- Calce idraulica
- Aerante e macroporizzante

### Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno sette giorni, proteggere dal gelo.

# RÖFIX HK-Sockelputz

Intonaco a base di calce idraulica

## Supporto

Il supporto deve essere consistente, pulito e umido-opaco. L'intero supporto va preliminarmente bagnato con acqua in modo adeguato. Usando pennello o tubo d'acqua. Per l'applicazione dell'intonaco il supporto deve essere umido-opaco. I vecchi supporti non assorbenti (vecchi intonaci alla calce) possono essere pretrattati con RÖFIX Pretrattante a base di allumina acetica in dispersione argillosa (rimozione della pellicola di sinterizzazione, miglioramento della bagnabilità). I supporti fortemente assorbenti vanno bagnati il giorno prima. I pezzi di intonaco danneggiati vanno rimossi. In caso di edifici storici prima di eliminare cavità o pezzi instabili consultare gli organi competenti. Se questi elementi devono essere conservati, devono essere consolidati a regola d'arte.

## Trattamento preliminare del supporto

I punti difettosi e le cavità più grandi vanno riparate possibilmente con lo stesso materiale della muratura utilizzando la malta RÖFIX 951, 952 o 954 oppure con RÖFIX 665 Malta riempitiva. Anche per i lavori di riparazione bisogna bagnare preliminarmente il supporto. I supporti poco consistenti, con tendenza allo sfarinamento possono essere consolidati con RÖFIX PP 201 SILICA LF Fissativo ai silicati e diluente. Le cavità o le fessure nell'intonaco possono essere riempite con RÖFIX Calce idraulica NHL5 per iniezioni. In caso di supporti disuniformemente assorbenti è necessario prevedere l'applicazione di una malta da rinzafo RÖFIX CalceClima® sull'intera superficie. Il rinzafo RÖFIX 675 va applicato in modo coprente sul 100 % della superficie. L'intonaco da restauro RÖFIX può essere utilizzato, oltre che come intonaco di fondo, anche come malta da rinzafo - ad eccezione che su murature in pietra o di tipo misto. Prima di procedere con ulteriori applicazioni la malta da rinzafo deve essere asciutta completamente (proteggere da un essiccamento troppo rapido). Tempo di asciugatura min. 1 giorno.

## Preparazione

In caso di lavorazione manuale mescolare un sacco nel miscelatore continuo con la quantità necessaria di acqua pulita in modo da formare un impasto omogeneo. Per la miscelazione sono inoltre idonei apparecchi manuali con elevata capacità di agitazione e rimescolamento (ad es.

agitatori doppi, agitatori meccanici di elevata potenza). Mescolare in una betoniera per almeno 5 minuti fino ad ottenere una consistenza possibilmente soffice, voluminosa. Tempo di miscelazione max.: 10 minuti. Una volta che il materiale ha fatto presa non va più rimescolato. Lavorare la malta fresca entro 1 ora della preparazione. Se si prolungano i tempi di attesa della malta fresca si altera la porosità e quindi la durezza e la resistenza. Evitare di mescolare il prodotto asciutto con materiale già miscelato.

## Avvertenze di lavorazione

Un essiccamento troppo rapido degli intonaci a base di calce va sempre evitato per non rischiare la formazione di fessure da ritiro. Per fare presa gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare anidride carbonica dall'aria e al tempo stesso di cedere ad essa l'umidità. Perciò in ambienti scarsamente ventilati occorre fornire un'adeguata quantità di aria fresca (ad es. con ventilatori). Per evitare l'essiccamento troppo rapido di intonaci non ancora induriti i deumidificatori non sono idonei (pericolo di formazione di fessure) e quindi non vanno impiegati.

## Lavorazione

Gli intonaci alla calce vanno stesi con la spatola sullo strato di malta da rinzafo ancora umida-opaca. L'applicazione va effettuata in diversi strati di intonaco. Ogni strato va spianato con una staggia di legno e irruvidito. Le superfici vanno mantenute umide per almeno 3 giorni.

I singoli strati di intonaco a base calce applicati non dovrebbero essere più spessi del triplo del diametro massimo del granulo di intonaco. Gli intonaci da restauro RÖFIX vanno applicati in strati di 15 - 20 mm di spessore massimo. Gli strati inferiori di intonaco vanno solo spianati con la cazzuola, mai lisciati.

I singoli strati di intonaco alla calce devono essere lasciati asciugare solo fino ad ottenere una superficie nuovamente assorbente. Lo strato di intonaco successivo può essere applicato dopo 24 ore, se l'intera superficie è ben indurita. Se lo strato d'intonaco è troppo secco, va inumidito. Se non si desidera un rivestimento finale di intonaco fine, si spiana con una staggia di legno l'ultimo strato di intonaco o lo si lavora con la spatola. In tal caso lo spessore di quest'ultimo strato deve essere di almeno 10 mm.

In caso di applicazione di pitture su intonaci alla calce bisogna garantire un'elevata permeabilità al vapore acqueo, ed anche all'anidride carbonica. In relazione a ciò bisogna

# RÖFIX HK-Sockelputz

Intonaco a base di calce idraulica

determinare il tempo di attesa prima dell'applicazione della pittura. Tempo di attesa prima di applicare pitture ai silicati: min. 4 settimane. Gli intonaci alla calce raggiungono la loro resistenza al gelo solo dopo un avanzato processo di carbonatazione. Se questi intonaci vengono applicati in autunno inoltrato o in inverno, possono verificarsi delle riduzioni della resistenza al gelo.

sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

## Stoccaggio

---

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi.

## Certificazioni

---



## Avvertenze legali e tecniche

---

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti