

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai



Paskirtis

Elastingi akriliniai fasadiniai dažai silikoninės dervos pagrindu skirti išorės ir vidaus darbams. Sutrūkinėjusių (iki 0,5mm pločio) sienų dažymui. Puikiai tinka betono paviršiams.

Savybės

- Labai elastingas
- Perdengia ir sustiprina įtrūkimus
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Gerai sukimantis
- Ypač laidus garams
- Atsparus UV spinduliams

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418016126	315149
EAN	5907418016126	
Pakuotė		
Kiekis pakuotėje	15 L/vnt.	
Vienetai paletėje	33 vnt./Pal.	
Spalva	Pigmentuojamas	
Blizgumo lygis		Matinis
Sąnaudos	ca. 0,225 L/m ²	ca. 0,25 L/m ²
Vandens garų pralaidumas	≥ 250 g/m ² 24 h	
Vandens garų difuzija	≤ 2000	
Tankis	ca. 1,4 g/cm ³	

ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai

Prekės numeris	5907418016126	315149
Atsparumas šlapiam dilimui	≥ 10 000 ciklų	
Džiūvimo laikas	12 h (prie +20 °C)	

Sudėtis

- Gerinantys priedai
- Pigmentai
- Speciali silikoninė derva
- Titano dioksidas
- Mineraliniai priedai
- Vanduo

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsiai ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Nelygumai, konstrukciniai įtrūkimai arba įtrūkimai, kurių plotis viršija 0,5 mm, turėtų būti taisomi naudojant tinkamą technologiją. Dažymui numatyti paviršiai turi būti atitinkamai paruošti. Prieš tepant gruntą, uždenkite paviršius, kurie nėra skirti dažymui.

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Seni dažai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Paruošimas

Produktas yra paruoštas naudoti. Nesieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą. Gaminiai, pažymėti lipduku su užrašu: Bazė B arba Bazė C arba Bazė D yra tarpiniai produktai, skirti tinko pigmentavimui. Norint išgauti tinkamą spalvos intensyvumą, gerą dengiamumą ir išvengti spalvų skirtumų, jie turi būti pigmentuojami. Neleidžiama naudoti nepigmentuotų. Maži spalvų skirtumai nuo pavyzdžio yra įmanomi. Dideliuose plotuose ir kritiniuose spalvų atspalviuose po džiūvimo turėtų būti atliktas testas, kad būtų patikrinta spalvos atitikimo kokybė.

Naudojimas

Vidutinis džiovinimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.

Pastabos

Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiūvus ankstesniam po mažiausiai 12 valandų. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiūvimo laiką. Mineralinius tinkus dažyti po mažiausiai 28 dienų džiūvimo, tamsioms spalvoms, kurių šviesos atspindžio koeficientas <25%, rekomenduojamas du kartus ilgesnis džiūvimo laikas. Kitus cementinius paviršius (tinkus, glaistus) dažyti po 28 dienų džiūvimo, gipsinius tinkus ir glaistus po 14 dienų džiūvimo, betono paviršius po apie 6 mėnesių. Rūkas, esant nepakankamai išdžiūvusiam dangiui, veikia kaip krintanti dulksna ir gali sukelti dėmes ir spalvos pokyčius. Intensyvios spalvos, kurių šviesos atspindžio koeficientas $Y < 25\%$, turi būti naudojamos ant nedidelio fasado ploto. Jų naudojimas ant viso paviršiaus gali

ELAST-FASSADENFARBE 007

Akriliniai fasadiniai dažai

paspartinti dangos senėjimą dėl intensyvaus šildymo ir stiprių terminių įtempių. Iš karto po darbo plaukite įrankius švariu vandeniu.

Sandėliavimas

Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje.

Etiketė



Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.