



ELAST-FASSADENFARBE 007

Įtrūkimus perdiangiantys akriliniai fasadiniai dažai

Paskirtis:

Elastingi akriliniai fasadiniai dažai silikoninės dervos pagrindu skirti išorės ir vidaus darbams. Sutrūkinėjusių (iki 0,5mm pločio) sienų dažymui. Puikiai tinka betono paviršiams.

Savybės:

- Atsparus vandeniui
- Atsparumas šalčiui
- Ilgalaikiai elastingas
- Puikiai padengiantis
- Ypač laidus garams
- UV

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	32819
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 L/vnt.
Vienetai paletėje	33 vnt./Pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Blizgumas	Matinis
Tankis	ca. 1,4 g/cm ³
Sąnaudos	ca. 0,25 L/m ²
Džiūvimo laikas	12 valandų (esant +20 °C temperatūrai)
Difuzijos pasipriešinimo faktorius μ	≤ 2.000
Laidus vandens garams	≥ 250 g/m ² 24 h
Šlapio dilimo klasė	≥ 10.000 ciklų

Sudėtis:

- Titano dioksidas
- Mineraliniai užpildai
- Gerinantys priedai
- Pigmentai
- Vanduo
- Silikoninės emulsijos dispersija

Pagrindas:

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu.

Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Nelygumai, konstrukciniai įtrūkimai arba įtrūkimai, kurių plotis viršija 0,5 mm, turėtų būti taisomi naudojant tinkamą technologiją.

Dažymui numatyti paviršiai turi būti atitinkamai paruošti.

Prieš tepant gruntą, uždenkite paviršius, kurie nėra skirti dažymui.

Pagrindo paruošimas:

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Seni dažai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Gipsas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302



ELAST-FASSADENFARBE 007

Įtrūkimus perdiangiantys akriliniai fasadiniai dažai

Paruošimas:	Produktas yra paruoštas naudoti. Nesieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalva atitinka jūsų užsakymą. Gaminiai, pažymėti lipduku su užrašu: Bazė B arba Bazė C arba Bazė D yra tarpiniai produktai, skirti tinko pigmentavimui. Norint išgauti tinkamą spalvos intensyvumą, gerą dengiamumą ir išvengti spalvų skirtumų, jie turi būti pigmentuojami. Neleidžiama naudoti nepigmentuotų. Maži spalvų skirtumai nuo pavyzdžio yra įmanomi. Dideliuose plotuose ir kritiniuose spalvų atspalviuose po džiūvimo turėtų būti atliktas testas, kad būtų patikrinta spalvos atitikimo kokybė.
Naudojimas:	Dažus tepti voleliu, teptuku arba purkšti purkštuvu. Vidutinis džiovinimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio. Esant nepalankioms oro sąlygoms naudoti pastolių dangalus.
Naudojimo sąlygos:	Tinkavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsiai ir dumbliai ar samanės.
Pastabos:	Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiūvus ankstesniam po mažiausiai 12 valandų. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiūvimo laiką. Mineralinius tinkus dažyti po mažiausiai 28 dienų džiūvimo, tamsioms spalvoms, kurių šviesos atspindžio koeficientas <25%, rekomenduojamas du kartus ilgesnis džiūvimo laikas. Kitus cementinius paviršius (tinkus, glaistus) dažyti po 28 dienų džiūvimo, gipsinius tinkus ir glaistus po 14 dienų džiūvimo, betono paviršius po apie 6 mėnesių. Rūkas, esant nepakankamai išdžiūvusiam dangai, veikia kaip krintanti dulksna ir gali sukelti dėmes ir spalvos pokyčius. Intensyvios spalvos, kurių šviesos atspindžio koeficientas $Y < 25\%$, turi būti naudojamos ant nedidelio fasado ploto. Jų naudojimas ant viso paviršiaus gali paspartinti dangos senėjimą dėl intensyvaus šildymo ir stiprių terminių įtempių. Iš karto po darbo plaukite įrankius švariu vandeniu.
Sandėliavimas:	Iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Spalvų paletės gaminamos spaudos būdu. Dėl spalvos ypatybių objekte gali atsirasti skirtumų, kuriuos lemia paviršiaus struktūra, šviesos kritimo kampas, aplinkos atspindžiai, grūdėtumas, pagrindo savybės, įgeriamumas, oro sąlygos ir darbo atlikimo būdas. Nepaisant griežtos gamybos kontrolės, dėl žaliavų svyravimų gali būti spalvų skirtumų tarp pateikto pavyzdžio ir galutinio produkto, ir tai nesuteikia teisiųjų pretenzijų pagrindo.