



Fixit 148 L plus

Intonaco liscio leggero, applicazione a macchina

Impiego:

Fixit 148 L plus è un intonaco liscio monostrato da spruzzare a macchina con un ponte di aderenza integrato per l'esecuzione di superfici di qualità classe Q3 su pareti e soffitti in ambienti asciutti.

Intonaco liscio spruzzabile a macchina, Fixit 148 L plus è ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni. È adatto per i seguenti supporti: beton, piccole superfici in mattoni di cotto o mattoni silico-calcarei, vecchi supporti di intonaci e strati di vernice portanti.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Per i supporti irregolari o assorbenti, applicare il fondo ritardante Fixit 496. In presenza di supporti critici, è raccomandato di realizzare una campionatura preventiva.



Per spessori di applicazione > 25 mm su calcestruzzo, si consiglia di applicare prima un ponte di aderenza a pettine orizzontale, come Fixit 346 Special al quarzo con aggiunta di cemento.

Caratteristiche:

- Con ponte adesivo integrato
- Intonaco liscio per la spruzzatura
- Per nuove costruzioni e ristrutturazioni
- Certificato ECO
- Fine e liscio
- Regolatore dell'umidità
- Leggero, elevato rendimento
- Levigabile
- Superficie Q3
- Certificato A+

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011148L	181022148L
Imballaggio		
Unità per bancale	24 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	18 - 20 l/sacco	
Consumo	ca. 0,7 kg/m ² /mm	
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Spessore	su vecchi supporti intonaco min. 3 mm su soffitti in beton min. 5 mm su pareti ruvide min. 10 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 800 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²	

Composizione:

- Leganti: gesso naturale, calce idratata
- Aggregati: calce impalpabile, perlite
- Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa, agenti d'aderenza

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 148 L plus

Intonaco liscio leggero, applicazione a macchina

Lavorazione:	Può essere applicato con le macchine d'uso per gli intonaci o a mano. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in una sola mano e su supporti asciutti. Per ottenere una superficie particolarmente liscia, utilizzare Fixit 404 Lisciatura fine a base gesso. Può anche essere applicata come intonaco di finitura.
Condizioni di lavorazione:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Trattamento ulteriore:	Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.
Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Certificati:	 
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	Non adatto per rivestimenti in ceramica.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.