

## TEHNILINE TEABELEHT (TT)

### ROLTYNK 070

Mineraalne dekoratiivkrohv



#### Rakendusvaldkonnad

Valgest tsemendist valmistatud segu, mis on ette nähtud dekoratiivse õhukese krohvikihiga paigaldamiseks käsitsi. Sõltuvalt kasutatavatest tööriistadest on võimalik krohvi erinevalt modelleerida ja saavutada originaalseid tekstuure. Sellest massist on võimalik spetsiaalsete templite abil tekitada puidumustri imitatsioon. Toodet saab kasutada ka sileda fassaadi efekti loomiseks. Kasutatav nii sise- kui ka välistingimustes.

#### Omadused

- Peeneteraline
- Tellisimitatsioonide ja laudade jaoks
- Eriti auruläbilaskev
- Hea nakkuvus
- UV-kindel
- Külmaskindel
- Veekindel

#### Töötlemine



#### Tehnilised andmed

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikli number      | 30057                         |
| Pakend              |                               |
| Kogus ühiku kohta   | 25 kg/Tk.                     |
| Teralisus           | 0-0,5 mm                      |
| tarbimine           | ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Veevajaduse ühik    | ca. 6,9 L/EH                  |
| Veeauru läbilaskvus | V2 – keskmine                 |
| Tõmbetugevus        | ≥ 0,3 MPa                     |
| Kroomi sisaldus     | ≤ 0,0002 %                    |
| Kihi paksus         | 0-5 mm                        |
| Kuivamisaeg         | 24 h (alates)<br>48 h kuni    |
| Töötlemisaeg        | 20 min                        |

# ROLTYNK 070

Mineraalne dekoratiivkrohv

## Materiaalne alus

- Lubjahüdraat
- Mineraalsed lisandid
- Portlandtsement
- Parandavad lisandid

## Töötlemistingimused

Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolmu, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

## Substraat

Enne krohvimistööd tuleb kõik pinnad kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340-ga. Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008. Tugevalt imavad pinnad tuleb kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga (enne kruntimist TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340-ga).  
Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil  
Lubitsementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil  
Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil  
Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil  
Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

## Ettevalmistus

Käsitsi kasutamine: Kuiv segu tuleks järk-järgult valada anumasse, milles on 6,5 l puhast vett, segades käsitsi või mehaaniliselt mikseriga, kuni saadakse ühtlane tükkideta mass. Lase segul küpseda 5–10 minutit ja seejärel sega uuesti läbi. Selleks, et vältida erinevusi, tuleb iga krohvipartii valmistada täpselt samamoodi, kasutades sama veekogust.

## Töötlemine

Krohvi kantakse pinnale roostevabast terasest kellu abil kuni vastava paksuseni, sõltuvalt modelleerimise viisist ja soovitud efektist. Töödeldakse kellu või mõne muu tööriistaga kohe pärast pealekandmist. Värskest krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.

## Märkused

Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Krohvitavad alad tuleb ühendada enne nende kuivamist, st "märg märjale". Tööd peavad olema korralikult organiseeritud, et kogu krohvitud pinna töötlemisviis vastaks krohvi kuivamisajale ja annaks ühtlase, soovitud tulemuse. Pärast kuivamist katta krohv valitud värviga fassaadivärviga.

## Ladustamine

Kuivas ja kahjustamata pakendis säilib mitte kauem kui 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.

## Üldine teave

Käesolev teabeleht tühistab kõik varasemad väljaanded. Selles tehniliste andmete lehes esitatud teave peegeldab meie teadmisi ja praktilist kogemust. Teave on koostatud hoolikalt ja ausalt, kuid ilma igasuguste garantiideta selle õigsuse, ajakohasuse ja täielikkuse kohta ning ilma vastutusest edasiste kasutaja otsuste eest. Need ei loo iseenesest õiguslikke suhteid ega muid lisakohustusi. Need ei vabasta klienti kohustusest iseseisvalt kontrollida, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks. Tehnilised väärtused on seotud baasproduktidega. Pigmentimise ja lahjendamise tõttu võivad tekkida kõrvalekalded tehnilistest parameetritest. Esitatud tehnilised näitajad on keskmised väärtused. Kui katate pindasid, mida siin ei ole kirjeldatud, peate konsulteerima meiega. Värvitoonid võivad värvikaardiga võrreldes pisut erineda, vajadusel tehke kohapeal proov. Näidatud kuivamis- ja ooteaeg kehtivad

## **ROLTYNK 070**

Mineraalne dekoratiivkrohv

laboritingimustes (+20°C/65% suhteline õhuniiskus) ja  
võivad ehitusplatsil erineda.  
Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on  
määratud laboritingimustes.