



ROLTYNK 070

Mineraalne dekoratiivkrohv

Rakendusvaldkonnad: Valgest tsemendist valmistatud segu, mis on ette nähtud dekoratiivse õhukese krohvikihiga paigaldamiseks käsitsi. Sõltuvalt kasutatavatest tööriistadest on võimalik krohvi erinevalt modelleerida ja saavutada originaalseid tekstuure. Sellest massist on võimalik spetsiaalsete templitel abil tekitada puidumustrit imitatsioon. Toodet saab kasutada ka sileda fassaadi efekti loomiseks. Kasutatav nii sise- kui ka välitingimustes.

Omadused:

- Peeneteraline
- Sobib telliste või laudade imitatsioonideks
- Eriti auruläbilaskev
- Hea nakkumine aluspinnaga
- UV-kiirguse kindel
- Külmaskindel
- Veekindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418090379
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	48 EH/Pal.
Värv	Valge
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	ca. 1,5 kg/m²/mm
Kuivamisaeg	24 kuni 48 tundi
Töötlemisaeg	ca. 20 min
Kihi paksus	2 - 5 mm
Lahustuva kroom VI sisaldus	≤ 0,0002 %
Vajalik veekogus	ca. 6,9 l/Sack
Aurule läbilaskev	V2 – keskmine
Haardumine koos	≥ 0,3 MPa

Toode vastab: • EN 15824

Materiaalne alus:

- Valge portlandtsement
- Lubjakustutusega
- Mineraalsed täiteained
- Parandavad lisandid

Substraat: Enne krohvimistõid tuleb kõik pinnad kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340-ga. Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008. Tugevalt imavad pinnad tuleb kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga (enne kruntimist TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340-ga).

Aluspinna ettevalmistamine:

Soojustussüsteemi armeerimiskiht: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

Lubitsementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil

Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-T 330 või TYNKOLIT-U 340 abil



ROLTYNK 070

Mineraalne dekoratiivkrohv

Ettevalmistus:	Käsitsi kasutamine: Kuiv segu tuleks järk-järgult valada anumasse, milles on 6,5 l puhast vett, segades käsitsi või mehaaniliselt mikseriga, kuni saadakse ühtlane tükkideta mass. Lase segul küpseda 5–10 minutit ja seejärel sega uuesti läbi. Selleks, et vältida erinevusi, tuleb iga krohvipartii valmistada täpselt samamoodi, kasutades sama veekogust.
Töötlemine:	Krohvi kantakse pinnale roostevabast terasest kellu abil kuni vastava paksuseni, sõltuvalt modelleerimise viisist ja soovitud efektist. Töödeldakse kellu või mõne muu tööriistaga kohe pärast pealekandmist. Värskelt krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral kasutage tellingute katteid.
Töötlemistingimused:	Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.
Märkused:	Samal pinnatasapinnal tuleb kasutada ainult ühe tootmispartii tooteid. Krohvitavad alad tuleb ühendada enne nende kuivamist, st „märg märjale“. Tööd peavad olema korralikult organiseeritud, et kogu krohvitud pinna töötlemisviis vastaks krohvi kuivamisajale ja annaks ühtlase, soovitud tulemuse. Pärast kuivamist katta krohv valitud värviga fassaadivärviga.
Ladustamine:	Kuivas ja kahjustamata pakendis säilib mitte kauem kui 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.