



## Fixit 206

Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro

**Impiego:** Fixit 206 è una malta di riempimento e una malta di rinzafo per i monumenti storici. Questo prodotto permette di ricostruire fedelmente gli intonaci dei monumenti storici. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493. Osservare le direttive riportate nella scheda tecnica del sistema di risanamento degli intonaci Fixit, riguardanti i supporti salini o la presenza di umidità.

**Caratteristiche:**

- Utilizzabile per rappezature, quale rinzafo, intonaco di fondo e di finitura
- Spessori elevati possono essere applicati in un'unica operazione
- Applicabile all'esterno e all'interno
- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Certificato ECO

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011206
Imballaggio	
Unità per bancale	25 unit/Pal.
Quantità per unità	40 kg/cf.
Granulometria	0 - 6 mm
Aggiunta d'acqua	7 l/sacco
Consumo	18 kg/m <sup>2</sup> /cm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	come intonaco di fondo 15 mm come rinzafo 8 - 10 mm

**Composizione:**

- Leganti: calce idrata bianca, cemento bianco
- Aggregati: sabbie di cava di granulometria 0-6 mm
- Additivi: nessuno

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Mescolare Fixit 206 con acqua pulita e applicare a mano. Utilizzato quale malta di riempimento costipare nei giunti spolverati e inumiditi, in consistenza di pasta dura. Applicare le mani consecutive nei giorni seguenti. Se l'applicazione viene effettuata in più strati, irruvidire la superficie dello strato portante prima del suo indurimento. Rispettare un periodo di almeno 4 settimane prima di applicare l'intonaco di finitura. Utilizzato quale rinzafo è necessario applicare una mano di pittura.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Certificati:**





## Fixit 206

Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro

---

**Ulteriori indicazioni:**

---

**Osservazioni particolari:**

Non passare alla talocchia la finitura fresca  
Gli intonaci di fondo a base minerale possono presentare delle crepe da ritiro durante l'indurimento. Raccomandazione: l'applicazione di più strati va fatta mantenendo l'umidità del supporto.  
Prima di applicare la pittura l'intonaco deve essere sufficientemente carbonatato.  
Conformemente alle direttive degli uffici svizzeri delle costruzioni e dei monumenti storici, contiene un basso tenore in alcali solubili.

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.