

SCHEMA TECNICA

Fixit 206

Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro



Campi di applicazione

Fixit 206 è una malta di riempimento e una malta di rinzafo per i monumenti storici. Questo prodotto permette di ricostruire fedelmente gli intonaci dei monumenti storici. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493. Osservare le direttive riportate nella scheda tecnica del sistema di risanamento degli intonaci Fixit, riguardanti i supporti salini o la presenza di umidità.

Caratteristiche

- Utilizzabile per razezzature, quale rinzafo, intonaco di fondo e di finitura
- Spessori elevati possono essere applicati in un'unica operazione
- Applicabile all'esterno e all'interno
- Idrofilo e quindi con ottime proprietà capillari e di diffusione
- Certificato ECO

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011206
EAN	7630141506135
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Granulometria	0-6 mm
Consumo	ca. 1,8 kg/m ² /mm
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	5,3 L/sacco
Spessore dello strato - Note	come intonaco di fondo 15 mm come rinzafo 8 - 10 mm
Tempo di lavorazione	90-120 min

Fixit 206

Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idrata bianca
- Cemento bianco

Lavorazione

Mescolare Fixit 206 con acqua pulita e applicare a mano. Utilizzato quale malta di riempimento costipare nei giunti spolverati e inumiditi, in consistenza di pasta dura. Applicare le mani consecutive nei giorni seguenti. Se l'applicazione viene effettuata in più strati, irruvidire la superficie dello strato portante prima del suo indurimento. Rispettare un periodo di almeno 4 settimane prima di applicare l'intonaco di finitura. Utilizzato quale rinzaffo è necessario applicare una mano di pittura.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non passare alla talocchia la finitura fresca. Gli intonaci di fondo a base minerale possono presentare delle crepe da ritiro durante l'indurimento. Raccomandazione: l'applicazione di più strati va fatta mantenendo l'umidità del supporto. Prima di applicare la pittura l'intonaco deve essere sufficientemente carbonatato. Conformemente alle direttive degli uffici svizzeri delle costruzioni e dei monumenti storici, contiene un basso tenore in alcali solubili.