



EXPERT SCHNELLFIX 106

Greitai kietėjantys plytelių klijai

Paskirtis:

Elastingi greitai kietėjantys plytelių klijai, pagaminti pilko ir aliuminatinio cementų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu. Puikiai tinka keraminių, nusidažymui atsparaus natūralaus akmens, akmens masės, mozaikinių, klinkerio plytelių ir plokščių klijavimui. Sukietėję yra atsparūs vandeniui ir šalčiui.

Sudėtyje yra specialių priedų, leidžiančių klijams greitai kietėti žemose teigiamose temperatūrose, o taip pat, po klijavimo praėjus 3 val. ($t > 0$), neužšalti. Elastingi ir puikiai sukimba, tinka sienoms ir grindims. Atsparūs nuolatiniam vandens poveikiui (baseinai, terasos).

Pagrindu gali būti įprastas, lengvas ir akytas betonas, nemaišytas užpildytų siūlių mūras, CS II, CS III, CS IV kategorijos ir gipsinis neužglaistytas tinkas (stipris gniuždant $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$), gipsokartono plokštė, cementinės, anhidrito besiulės monolitinės ir šildomos grindys, senos plytelės.

Ant akyto betono, gipsinių pagrindų galima klijuoti tik viduje.

Savybės:

- Elastingi
- Greitai kietėjantys
- Atsparūs didelėms apkrovoms
- Gali būti nuolat po vandeniu
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Universalus naudojimas
- Klasė C2FTE
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas:

Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	4779026370126
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 15 mm
Reikalingas vandens kiekis	ca. 7,5 l/vnt.
Sukibimas su (Betonas)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Darbo temperatūra	0 - 25 °C

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Aliuminatinis cementas
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimo sąlygos:

Darbai atliekami 0 °C - +25 °C temperatūroje.

Esant labai žemam oro drėgnumui, aukštai aplinkos temperatūrai, tiesioginiams saulės spinduliams ar kersvėjui, nuo per greito išdžiūvimo danga uždengiama plėvele.

Pastabos:

Grindinis šildymas įjungiamas po 14 dienų, išlaikant +20 °C - +25 °C šilumnešio temperatūrą, kas 3 paras didinant ją 5°.

Sandėliavimas:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės.

Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Geriausias 6 mėn. nuo pagaminimo datos originalioje uždarytoje pakuotėje.



KREISEL®

EXPERT SCHNELLFIX 106

Greitai kietėjantys plytelių klijai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.