

SCHEDA TECNICA

Fixit 180 evo

Intonaco di fondo interno



Campi di applicazione

Fixit 180 evo è un intonaco di fondo a base gesso-cemento per pareti e soffitti all'interno. È adatto per i supporti seguenti: mattoni di cotto, mattoni silico-calcarei, pietre naturali, beton cellulare, e beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Sul beton applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S. Quando l'intonaco Fixit 180 evo è utilizzato come mano di fondo per rivestimenti in ceramica, applicare prima il ponte di aderenza Fixit 346 al quarzo speciale con additivi, cemento o Fixit 343 ponte di aderenza universale per beton. Per spessori di applicazione > 25 mm su calcestruzzo, si consiglia di applicare prima un ponte di aderenza a pettine orizzontale, come Fixit 346 Special al quarzo con aggiunta di cemento.

Caratteristiche

- Per le abitazioni e le sale da bagno domestiche
- Per rivestimenti con piastrelle di piccolo formato
- Combinazione gesso/cemento
- Certificato ECO
- Superficie fine
- Luminosi e fine
- Regolatore dell'umidità
- Consumo ridotto
- Certificato EC1 plus (GEV Emissioncode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011180	181022180
EAN	7630141505688	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	11 L/sacco	
Resistenza al distacco	≥ 1,2 N/mm ² Ponte di aderenza Fixit 343	
Resistenza alla compressione	≥ 2,5 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 1 N/mm ² (28 d)	

Fixit 180 evo

Intonaco di fondo interno

Codice articolo	181011180	181022180
Spessore dello strato – Note	min. 10 mm, su soffitti in beton min. 5 mm	
Massa volumica a secco	ca. 1200 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	100 min - 120 min	

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Riempitivo al lime
- Calce idrata
- Sabbie silico calcaree
- Aeranti
- Gesso naturale
- Perlite
- Cemento speciale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Fixit 180 evo è pure adatto per il rivestimento con ceramica di piccolo formato, nelle abitazioni domestiche, bagni e cucine comprese (gruppo di sollecitazione 0 + A01 secondo le indicazioni della associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG «Supporto per rivestimenti in ceramica, pietre naturali e sintetiche»). Una mano di fondo (freno vapore) non è necessaria.

Lavorazione

Può essere applicato con le macchine d'uso per gli intonaci o a mano. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in una sola mano e su supporti asciutti.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in

Fixit 180 evo

Intonaco di fondo interno

modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.