

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

GRUNTOBET 310

Krunt




Rakendusvaldkonnad

Kipsi- ja tsemendilubikrohvide krunt, valmistatud akrüül-stüreeni vaakude vesidispersiooni baasil. Vastupidav leeliseliste ühenditele Sise- ja välistöödeks Sobib betooni ja raudbetooni aluspindade kruntimiseks enne kipskrohvide pealekandmist ja muude materjalidega katmist ning kõikide mineraalpindade kruntimiseks enne tsemendilubikrohvide pealekandmist. Krunt suurendab krohvi nakkuvust aluspinnaga, lihtsustab krohvimist ja tagab ühtlase krohvitud pinna kuivamise. Kaitseb krohvi pragunemise ja lõhenemise eest ning suurendab krohvitud pinna vastupidavust.

Omadused

- Veekindel
- Külmakindel
- Eriti auruläbilaskev
- Suurendab krohvi nakkuvust
- Lihtsustab krohvi pealekandmist
- Reguleerib aluspinna imavust
- Kvartsilisandiga

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	5907418092090
Pakend	
Kogus ühiku kohta	20 kg/Tk.
Värv	Punane
tarbimine	ca. 0,3 kg/m ²
Aja määramine	ca. 24 h
pH väärtus	7
Kuivamisaeg	12 h (temperatuuril +20 °C)

GRUNTOBET 310

Krunt

Materiaalne alus

- Vesilahus akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Pigmendid
- Vesi
- Parandavad lisandid
- Lisand kvarts

Töötlemistingimused

Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolmu, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.

Substraat

Betoon, raudbetoon: Katta otse
Väga imavatele pindadele: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga
Pragunenud või ebatasased pinnad: Enne kruntimist parandada remondiseguga
Hallitusega pinnad: Enne kruntimist eemaldada tolmu SEPTOBUD 1008-ga
Vanad keraamilised plaadid: Katta otse

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi.

Töötlemine

Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga. Värskest krohvitatud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest.

Ladustamine

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga. Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.