



GRUNTOBET 310

Krunt

Rakendusvaldkonnad: Kipsi- ja tsemendilubikrohvide krunt, valmistatud akrüül-stüreeni vaikude vesidispersiooni baasil. Vastupidav leeliseliste ühenditele
Sise- ja välistöödeks
Sobib betooni ja raudbetooni aluspindade kruntimiseks enne kipskrohvide pealekandmist ja muude materjalidega katmist ning kõikide mineraalpindade kruntimiseks enne tsemendilubikrohvide pealekandmist.
Krunt suurendab krohvi nakkuvust aluspinnaga, lihtsustab krohvimist ja tagab ühtlase krohvitud pinna kuivamise. Kaitseb krohvi pragunemise ja lõhenemise eest ning suurendab krohvitud pinna vastupidavust.

Omadused:

- Kvartsisisaldus suurendab krohvi nakkumist
- Veekindel ja külmakindel
- Leelisekindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418092090
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	20 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	24 EH/Pal.
Värv	Punane
Tarbimine	ca. 0,3 kg/m ²
Töötemperatuur	5 - 25 °C

Muud tehnilised andmed: umbes 12 tundi (temperatuuril +20 °C)
Järgmine kattekihtide paigaldamine:

Materiaalne alus:

- Vees lahustuv akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Kvartspõhine täiteaine
- Modifitseerivad lisandid

Aluspinna ettevalmistamine: **Betoon, raudbetoon:** Katta otse
Väga imavatele pindadele: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga
Pragunenud või ebatasased pinnad: Enne kruntimist parandada remondiseguga
Hallitusega pinnad: Enne kruntimist eemaldada tolm SEPTOBUD 1008-ga
Vanad keraamilised plaadid: Katta otse

Töötlemine: Seenest või muudest mikroorganismidest kahjustatud aluspinnad tuleb neutraliseerida vahendiga SEPTOBUD 1008
Krahhimis- ja ebaühtluste korral tasandatakse pind remondiseguga SPACHTEL ja REPARATORMÖRTEL 429. Remondisegu peab olema hästi kuivanud.
Enne kruntimisvahendi pealekandmist tuleb katta pinnad, mida ei ole ette nähtud kruntida.
Enne kasutamist tuleb krunti korralikult segada. Krunti ei tohi lahjendada veega ega segada teiste materjalidega.
Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga.
Keskmine kuivamisaeg on 12 tundi.

Töötlemistingimused: Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane.
Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.



GRUNTOBET 310

Krunt

Ladustamine:

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.