FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



# Design : effet scintillant

**Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC**

# ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



**1.** Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.

Laisser sécher



**2.** Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



**3.** Projeter le mélange à effet scintillant en verre à l'aide du pistolet à entonnoir en effectuant de légers mouvements circulaires directement sur la deuxième couche encore mouillée.

# CONSEILS ET OUTILS

**Conseils de mise en œuvre**

- Lors de la projection du mélange à effet scintillant en verre, il faut porter des lunettes de protection fermées !
- Pour le pistolet pneumatique à entonnoir, nous recommandons l'utilisation d'une buse de 4–6 mm.
- Le mélange à effet scintillant en verre ne convient qu'aux peintures et enduits à base de liants organiques.
- Ne convient pas aux zones à forte fréquentation.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

**Produits utilisés**

- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
- Mélange à effet scintillant en verre




**Outils nécessaires**

- Rouleau en peau d'agneau
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Lunettes de protection fermées

## Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

**fixit.ch**

Une entreprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

07/2026