



Fixit 530 R

Malta per iniezioni a presa rapida 0-0,09 mm



Impiego: Fixit 530 R è una malta da iniezione a presa rapida, con proprietà tixotropiche, utilizzata per l'ancoraggio di chiodi nella roccia e per l'ancoraggio per iniezione in gallerie, per l'iniezione di ancoraggi nonché per l'ancoraggio di rocce. Fixit 530 R si distingue per l'elevata resistenza iniziale, per una buona resistenza al gelo, per una notevole stabilità, per la facilità di lavorazione e una buona adesione ai sottofondi. La buona fluidità di Fixit 530 R ne consente l'applicazione a grandi distanze.

Caratteristiche:

- Fluido
- Proprietà tixotropiche
- pompabile
- Elevata rapidità di presa
- Resistente al gelo

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011530R	181022530R
Stabilimento	Untervaz	Bex
Imballaggio		
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,09 mm	
aggiunta d'acqua	5,5 - 6 l/sacco	220 - 240 l/t
Resa	ca. 17 l/sacco	ca. 650 l/t
Tempo di lavorazione	ca. 20 min	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'000 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (1 d)	≥ 5 N/mm ²	
Resistenza alla compressione	≥ 13 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 22 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 35 N/mm ²	

Composizione:

- Leganti: cemento 52.5 R (HS-CH-cemento)
- Aggregati: sabbie granulometria < 0,1 mm
- additivi: fluidificante

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 530 R con acqua pulita per ca. 3 minuti con miscelatore o con una impastatrice a mescolatura forzata. Il prodotto impastato deve essere utilizzato entro 20 minuti.

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



Fixit 530 R

Malta per iniezioni a presa rapida 0-0,09 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.