



FARBA CERAMICZNA 090

Kleur interieur

Parameters:

Hoogwaardige coating op basis van keramische componenten en hoogwaardige polymeerhars. Bestand tegen wassen, schrobben ook met niet-agressieve schoonmaakmiddelen, middelen bestemd voor desinfectie.

Ideaal voor het schilderen van het interieur, vooral voor intensief gebruikte ruimten: trappenhuizen, badkamers, keukens en het schilderen van openbare gebouwen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kantoren, ziekenhuizen, etc..

Properties:

- Bestand tegen UV-stralen
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben
- Hoge kleurvastheid
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Voor binnen.
- Efficiënt

Gebruikswijze:**Technische gegevens**

Art.nr.	39413
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 l/E
Unit per pallet	80 E/Pal.
Kleur	gekleurd
Glansgraad	Mat
Dichtheid	ca. 1,35 g/cm ³
Verbruik	ca. 0,1 l/m ²
Droogtijd	ongeveer 2 uur
Weerstand tegen nat schrobben	1e graad (volgens EN-13300)
	0,25 m

Samenstelling:

- Keramische onderdelen
- Veredelende toevoegingen
- Titaandioxide
- Pigmenten
- Polymeerdispersie

Vorbereiding van de ondergrond:

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302. De methode van gronden, het voorbereiden van de ondergrond dient te worden gecontroleerd voor het uiteindelijke schilderen.

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.

Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn.

Niet voorbereikte oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen.

Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.

Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen.

Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.



FARBA CERAMICZNA 090

Kleur interieur

Soorten ondergrond:	Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5 Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5 Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5 Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6 Plamuur: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5 Oude verflagen: Afhankelijk van de behoefte niet gronden of gronden met GRUNTOLIT-SG 302
Vorbereiding van het product:	Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen. Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.
Gebruikswijze:	De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing
Opmerkingen voor de uitvoering:	Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken. Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen. Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij. De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag. Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.
Opslag:	Tot 24 maanden na de productiedatum. Bewaren in droge, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.



Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Kleurwaaiers worden geproduceerd met behulp van een drukproces. Op het object kunnen kleurverschillen optreden door de structuur van het oppervlak, lichtinval, omgevingsreflecties, korrels, eigenschappen van het substraat, absorptievermogen, weersinvloeden en verwerkingsmethoden. Ondanks strenge productiebewaking kunnen kleurverschillen tussen het geleverde monster en het eindproduct optreden als gevolg van fluctuaties in de grondstoffen en geen juridische claims rechtvaardigen.
-------------------------------	---