



Fixit 530

Malta d'iniezione 0-0,09 mm

Impiego:

Fixit 530 è una malta per iniezione a presa rapida con proprietà tissotropiche è utilizzata per l'ancoraggio di chiodi da roccia, ancoraggi ad iniezione nella costruzione di gallerie e per il consolidamento di puntellazioni di scavi. Fixit 530 è caratterizzato da un'elevata resistenza iniziale, una buona resistenza al gelo, buona stabilità, facile lavorabilità e buona adesione ai sottofondi. La buona fluidità di Fixit 530 permette l'applicazione a lunghe distanze.

Caratteristiche:

- Resistente al gelo
- Può essere pompato facilmente
- Molto fluido
- Buona aderenza
- Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011530	181022530
Stabilimento	Bex	Holderbank
Imballaggio		
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,09 mm	
aggiunta d'acqua	5,5 - 6 l/sacco	220 - 240 l/t
Resa	ca. 17 l/sacco	ca. 650 l/t
Tempo di lavorazione	≤ 30 min	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 2'000 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 15 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 30 N/mm ²	

Composizione:

- Leganti: cemento 42.5
- Aggregati: sabbie granulometria < 0,1 mm
- additivi: fluidificante

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Impastare Fixit 530 con acqua pulita per ca. 3 minuti con miscelatore o con una impastatrice a mescolatura forzata. Il prodotto impastato deve essere utilizzato entro 30 minuti.

Prescrizioni di sicurezza:

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio:

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari:

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



Fixit 530

Malta d'iniezione 0-0,09 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.