

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

Скловітка фасадна армуюча

Лугостійка скловітка зі склотканини



Сфера застосування

Скловітка фасадна KREISEL призначена для застосування в армованому базовому шарі при влаштуванні систем утеплення з плит пінополістиролу або мінеральної вати. Стійка до лужного середовища. Скловітка призначена для всіх типів систем утеплення фасадів KREISEL® TURBO. На фасадах або цоколях будинків, які піддаються значним механічним навантаженням, рекомендується виконувати подвійний захисний армуючий шар.

Властивості

- Лугостійка
- Водонепроникна
- Висока механічна міцність

Спосіб застосування



Технічні характеристики

Артикул	123
Упаковка	
Кількість в упаковці	55 мл/од
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Витрата	1,1 м.п./м²

Склад

- Склотканина Glass textile

Спосіб застосування

Попередньо приготована розчинна суміш для армування KREISEL 220 або KREISEL 240 повинна бути рівномірно розподілена по поверхні теплоізоляційних плит і

Скросітка фасадна армуюча

Лугостійка скросітка зі склотканини

вирівняна до товщини шару не менше 4 мм. На підготовлений шар слід укласти, попередньо підготовлений, фрагмент армуючої скросітки, за допомогою металевого шпателя занурити його в шар розчинової суміші. Правильно укладена сітка повинна бути повністю покрита шаром розчинової суміші та не проглядатися крізь нього. В разі необхідності додати необхідну кількість розчинової суміші для армування. На всіх стиках необхідно забезпечити перекриття сітки (внахлест) з сусідніми фрагментами величиною не менше 100 мм. Краї сітки не повинні збігатися із стиками між плитами утеплювача. Віконні та дверні прорізи додатково підсилити на кутах фрагментами скросітки з розмірами не менше 200х300 мм, розташувавши їх по діагоналі.

Зберігання

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

	Міцність на розрив
стандартні умови	- нитки основи 1800 Н/5 см
стандартні умови	- нитки утку 1920 Н/5 см

Скловітка фасадна армуюча

Лугостійка скловітка зі склотканини

після 28 діб у 5%розчині NaOH	- нитки основи: не менше 1000 Н/5 см;
після 28 діб у 5%розчині NaOH	- нитки утку: не менше 1100 Н/5 см.