

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT NEUROFIX®

Rychle tuhnoucí cementová směs




Oblast použití

Rychletuhnoucí cementová směs s dobou tuhnutí cca 3 minuty se hodí zvláště na rychlé montážní a instalační práce ve stavebních, instalatérských a zámečnických provozech. Rovněž se hodí na montáže podpěr zábradlí, ručních madel u zábradlí, mříží, topných těles a sloupků u plotů i na usazování konzol a strojů. K utěsnění děr a vad, vhodný i pod sanační omítky. Připravený materiál zpracovat do 3 minut

Vlastnosti

- Výborné zpracování.
- Vysoká pevnost
- Bez chloridů
- Rychlý nástup tvrdnutí
- Vodě odolný

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000023015
EAN	4038502150516
Celní tarifní číslo	38245090
Balení	
Množství na balení	6 kg/Bal.
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Reakce na oheň	A1
Pevnost v tlaku	ca. 13 N/mm ² (1 d) ca. 26 N/mm ² (28 d)
Pevnost v tahu za ohybu	ca. 5 N/mm ² (28 d)
Pokyny k balení	V recyklovatelných plastových kbelících.

HASIT NEUROFIX®

Rychle tuhnoucí cementová směs

Materiálové složení

- Speciální cement
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

Informace o zpracování

Nesmíchejte s jinými materiály.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladujte minimálně 12 měsíců.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.