



HASIT NEUROFIX®

Rychle tuhnoucí cementová směs

Oblast použití: Rychletuhnoucí cementová směs s dobou tuhnutí cca 3 minuty se hodí zvláště na rychlé montážní a instalační práce ve stavebních, instalatérských a zámečnických provozech. Rovněž se hodí na montáže podpěr zábradlí, ručních madel u zábradlí, mříží, topných těles a sloupků u plotů i na usazování konzol a strojů. K utěsnění děr a vad, vhodný i pod sanační omítky. Připravený materiál zpracovat do 3 minut

Vlastnosti:

- Výborné zpracování.
- Vysoká pevnost
- Bez chloridů
- Rychlý nástup tvrdnutí
- Vodě odolný

Zpracování:



Technická data	
Číslo výrobku	023015
EAN	4038502150516
Celní tarifní číslo	38245090
Způsob balení	
Množství na balení	6 kg/Bal.
Balení na paletě	90 Množ./Pal.
Barva	přírodně šedá
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Pevnost v tahu za ohybu (28 d)	5 N/mm ²
Pevnost v tlaku (1 d)	13 N/mm ²
Pevnost v tlaku (28 d)	30 N/mm ²
Reakce na oheň	A1

Materiálové složení:

- Speciální cement
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

Zpracování: Nesmíchejte s jinými materiály.

Balení: V recyklovatelných plastových kbelících.

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.